

MINI WT

SFS intec


Βίδες διπλού σπειρώματος μικρές διαστάσεις

Ανθρακόχαλυβας με ενίσχυση durocoat




ΑΡΤΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πτυσσόμενη κεφαλή μικρών διαστάσεων διπλού σπειρώματος επιδόσεων για ένα σταθερό στήριγμα και ασφαλές μικρών παχών



DUROCOAT ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ A2

Εκδόσεις ανθρακοχάλυβα επιφανειακής επένδυσης από „durocoat“ και από ανοξείδωτο χάλυβα A2



Κωδικοί και διαστάσεις

ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΠΑΧΩΝ

Τα ειδικά χαρακτηριστικά του διπλού σπειρώματος υψηλών επιδόσεων και της κυλινδρικής πτυσσόμενης κεφαλής επιτρέπουν ασφαλείς στηρίξεις και σταθερές των παχών ξύλου σε μικρές διαστάσεις

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για εφαρμογές και στο εξωτερικό χάρη στην επένδυση από durocoat ή στην έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα A2

d ₁ [mm]	κωδικός	L [mm]	Υλικό	s _g [mm]	s _s [mm]	ΤΕΜ./ΣΥΣΚ.
4,5 TX20	CS100930	40	T	20	15	200
	CS100935	60	T	23	17	
5 TX20	CS100950	45	S	23	17	200
	CS100955	60	S	23	17	
6,5 TX30	CS100970*	65	S	28	28	100
	CS100980*	90	S	40	40	
	CS100990*	130	S	55	55	

MINI WT COLLATED

4,5 TX20	CS100940	40	T	20	15	750
	CS100945	60	T	23	17	
5 TX20	CS100960	45	S	23	17	750
	CS100965	60	S	23	17	


* Αντικείμενα από χάλυβα A2 διαθέσιμα μετά από αίτηση. Αντικείμενα από ανθρακοχάλυβα στο κεφάλαιο ΔΟΜΕΣ

T = Ανθρακοχάλυβας με επένδυση Durocoat / S = Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Η στατική του ξυλουργού


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
DIN 1052:1988

ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	s_s [mm]	N_{adm}
6,5	65	28	109 kg
	90	40	156 kg
	130	55	215 kg

ΚΟΠΗ V_{adm}




ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ

d_1 [mm]	L [mm]	A [mm]	V_{adm}
6,5	65	35	45 kg
	90	50	62 kg
	130	70	72 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι κατά τον κανονισμό DIN 1052:1988.

Γεωμετρία



MINI ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ WT

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	4,5	5,0	6,5 *
Διάμετρος κεφαλής	d_k [mm]	6,50	7,00	8,00
Χαρακτηριστική ροπή εξασθένησης	$M_{y,k}$ [Nmm]	-	-	7000
Χαρακτηριστική παράμετρος αντίστασης στην εξαγωγή	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	-	-	12,9
Χαρακτηριστική αντίσταση στην έλξη	$f_{tens,k}$ [kN]	-	-	9,1
Χαρακτηριστική αντίσταση εξασθένησης	$f_{y,k}$ [N/mm ²]	-	-	545

* Εμπορικό σήμα CE κατά την ETA-12/0063