

TRASPIR ADHESIVE 260

ÖNTAPADÓ, ERŐSEN LÉGÁTERESZTŐ MEMBRÁN



ÖNTAPADÓ

Az új generációs ragasztónak köszönhetően a membrán érdes OSB felületre is jól tapad.

BIZTONSÁGOS TÖMÍTÉS

A tapadófelület megakadályozza a levegőáramlás kialakulását a membrán mögött a véletlen szakadás vagy a lezárás elmaradása esetén.

LÉGÁTERESZTŐ

A szabadalmazott ragasztónak köszönhetően a membrán akkor is tökéletesen légáteresztő, ha teljesen be van vonva ragasztóval.

ÖSSZETÉTEL

felső réteg
nemszőtt PP-szövet

középső réteg
légáteresztő PP réteg

alsó réteg
nemszőtt PP-szövet

ragasztó
oldószermentes akrilát diszperzió

elválasztóréteg
eltávolítható műanyag film

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	leírás	védőfólia [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-

GYORS FELHELYEZÉS

A membrán teljesen öntapadó felülete gyors és biztonságos felhelyezést tesz lehetővé a teljesítmény csökkenése nélkül.

ÉPÍTKEZÉS

Az építés fázisaiban alapvetően fontos a szerkezet védelme, főleg, ha a kész épületen látható lesz. A TRASPIR ADHESIVE 260 kiváló védelmet biztosít.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Grammsúly	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	kb. 0,6 mm	kb. 24 mil
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	0,22 m	-
Páraáteresztés (dry cup)	ASTM E96/ E96M	-	16.5 US perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50mm	36 / 29 lb/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	255 / 260 N	57 / 58 lbf
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály	-
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Légzárás	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Hővezető képesség (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	433 kg/m ³	kb. 0.25 oz/in ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 366	kb. 1.1 MNs/g
UV-sugárzással szembeni stabilitás ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3 hónapig	-
Az időjárás tényezőinek kitettség ⁽¹⁾	-	4 hét	-
Mesterséges öregítés után:			
- vízállóság	EN 1297 / EN 1928	W1 osztály	-
- húzószilárdság MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 N/50mm	34 / 26 lb/in
- alakváltozás	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
Adhéziós erő acélon 180°	EN 12316-2	12,5 N/cm	7.1 lb/in
Adhéziós erő saját hordozón 180°-ban történő leválasztással szemben	EN 12316-2	8,5 N/cm	5 lb/in
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	132 N/50mm	15 lb/in
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Tárolási hőmérséklet	-	5 / 25 °C	41/77 °F
Felviteli hőmérséklet	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ A laboratóriumi tesztek és a valós körülmények megfeleltetését lásd a 199. oldalon. Igényelhető különböző konfigurációkban. A membrán grammsúlya, az akril ragasztó mennyisége, a mérete és a védőfólia méretre vágása egyéni igény szerint rendelhető.



SPECIÁLIS RAGASZTÓ

Az akril diszperziós ragasztó összetétele specifikusan úgy készült, hogy garantálja a légáteresztőséget és ne változtassa meg a membránban levő funkcionális réteg funkcióját.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

FELHELYEZÉS FÖDÉMRE



RÖGZÍTÉSI RENDSZEREK TÖMÍTÉSE



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

FELHELYEZÉS FURATRA



1 MARLIN, CUTTER



FELHELYEZÉS FALRA

