

TRASPIR ADHESIVE 260

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Χάρη στην κόλλα νέας γενιάς, η μεμβράνη εξασφαλίζει καλή συγκολλητικότητα ακόμα και σε τραχύ OSB.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η συγκολλητική επιφάνεια αποτρέπει το σχηματισμό ρωών αέρα πίσω από τη μεμβράνη σε περίπτωση τυχαίας θραύσης ή έλλειψης στεγανοποίησης.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κόλλα, η μεμβράνη παραμένει απόλυτα αναπνεύσιμη, ακόμη και αν είναι εντελώς συγκολλητική.

ΣΥΝΘΕΣΗ

μεμβράνη φραγής

μη υφαντό ύφασμα από PP

ενδιάμεσο στρώμα

διαπνέουσα μεμβράνη από PP

κάτω στρώμα

μη υφαντό ύφασμα από PP

κόλλα

ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση

αφαιρούμενη πλαστική μεμβράνη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	liner	H	L	A	H	L	A	
		[mm]	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1,18	164	194	-



ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΗΤΗΣΗ

Η πλήρως αυτοκόλλητη επιφάνεια της μεμβράνης επιτρέπει μια γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοσή της.

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Κατά τη διάρκεια των φάσεων κατασκευής είναι απαραίτητο να προστατεύεται η κατασκευή, ιδίως εάν παραμένει ορατή μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου. Η κόλλα TRASPIR 260 προσφέρει εξαιρετική προστασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Βάρος	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Πάχος	EN 1849-2	περ. 0,6 mm	περ. 24 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	0,22 m	-
Μετάδοση υδρατμών (dry cup)	ASTM E96/ E96M	-	16.5 US perm
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50mm	36 / 29 lb/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	-
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	255 / 260 N	57 / 58 lbf
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1	-
Θερμική αντοχή	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/(kg·K)	-
Πυκνότητα	-	433 kg/m ³	περ. 0.25 oz/in ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 366	περ. 1,1 MNs/g
Σταθερότητα UV ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3 μήνες	-
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες ⁽¹⁾	-	4 εβδομάδες	-
Μετά την τεχνητή γήρανση:			
- στεγανότητα στο νερό	EN 1297 / EN 1928	κατηγορία W1	-
- αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 N/50mm	34 / 26 lb/in
- επιμήκυνση	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 180°	EN 12316-2	12,5 N/cm	7.1 lb/in
Δύναμη πρόσφυσης επί του υποστηρίγματος στις 180°	EN 12316-2	8,5 N/cm	5 lb/in
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	132 N/50mm	15 lb/in
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	5 / 25 °C	41/77 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ Για τη συσχέτιση μεταξύ εργαστηριακών δοκιμών και πραγματικών συνθηκών, βλ. σελ. 199.

Διατίθεται κατόπιν αιτήματος σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε το βάρος της μεμβράνης, την ποσότητα της ακρυλικής κόλλας, το μέγεθος της επένδυσης και το προ-κόψιμο.



ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

Η ακρυλική κόλλα διασποράς έχει ειδική σύνθεση ώστε να μην μεταβάλλει τις λειτουργίες της μεμβράνης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ



ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΠΗ



1 MARLIN, CUTTER



ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

