

BARRIER NET ADHESIVE 200

SAMOLEPICÍ PAROZÁBRANA S VYZTUŽOVACÍ SÍTÍ



PRŮHLEDNÁ A BEZPEČNÁ

Rychle se pokládá, lze ji použít i jako ochranu během stavby.

ODOLNÁ A PROTISKLUZOVÁ

Vyztužovací síť jí dodává vysokou mechanickou odolnost a snižuje riziko klouzání.

SLOŽENÍ

horní vrstva

funkční film z PE

prostřední vrstva

výztužná mřížka z PE

spodní vrstva

funkční film z PE

lepidlo

disperze akrylátu bez rozpouštědel

separační vrstva

předřezaný snímatelný plastový film

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	gramáž	H	L	A	H	L	A
		[g/m ²]	[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]
BARA200	BARRIER NET ADHESIVE 200	200	1,45	50	72,5	4.8	164	780
BARAS200	BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE	200	0,36	50	18,0	1.18	164	194

K dispozici na požádání v různých konfiguracích. Je možné přizpůsobit gramáž membrány, množství akrylového lepidla, rozměry a předřezání lineru.

RYCHLÁ MONTÁŽ

Kompletně lepicí povrch membrány umožňuje rychlou a bezpečnou aplikaci bez negativního vlivu na funkčnost.

MECHANICKÁ ODOLNOST

Vyztužovací síť propůjčuje výrobku vysokou mechanickou odolnost a zamezuje rozsáhlému protržení v případě provrtání.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Gramáž	EN 1849-2	200 g/m ²	0.66 oz/sft
Tloušťka	EN 1849-2	0,3 mm	12 mils
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	47 m	-
Přenos vodní páry (wet cup)	ASTM E96/ E96M	0.1 PERM	-
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-2	> 220 / 190 N/50mm	> 25 / 22 lb/inch
Prodloužení MD/CD	EN 12311-2	> 15 / 15 %	-
Odolnost vůči prodávání hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	> 155 / 145 N	> 35 / 33 lbf
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Tepelná odolnost	-	-20 / 80 °C	-4 / 176 F
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	> 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	> 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Tepelná vodivost (λ)	-	0,4 W/mK	2.77 BTUin/hft ² F
Měrné teplo	-	1800 J/(kgK)	-
Hustota	-	667 kg/m ³	0.39 oz/in ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 157000	235 MNs/g
Expozice povětrnostním vlivům	-	2 týdny	-
Adhezní síla na vlastním podkladu při 180 °	EN 12316-2	34 N/cm	0.001941 lb/inch
Skladovací teplota	-	5 / 25 °C	41 / 77 °F
Teplota aplikace	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F
S rozpouštědly	-	ne	-
Adhezní síla na oceli při 90 °	EN 12316-2	14,3 N/cm	8.17 lbf/in

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



VAPOR ADHESIVE 260



TRASPIR ADHESIVE 260



SPECIÁLNÍ LEPIDLO

Lepidlo v akrylové disperzi má speciální složení umožňující nenarušení parobrzdného účinku funkčního filmu uvnitř membrány.