

TRASPIR ADHESIVE 260

ZELFKLEVEND, ZEER DAMPOPEN MEMBRAAN



ZELFKLEVEND

Dankzij de lijm van de nieuwe generatie verzekert de membraan een goede kleefkracht, ook op ruw OSB.

VEILIGE AFDICHTING

Het zelfklevende oppervlak voorkomt de vorming van luchtstromen achter het membraan in het geval van ongewilde scheuren of ontbrekende afdichting.

DAMPOPEN

Dankzij de gebrevetteerde lijm blijft de membraan perfect dampopen, ook al is zij volledig hechtend.

SAMENSTELLING

bovenlaag
non-woven PP

tussenlaag
dampopen PP-folie

onderlaag
non-woven PP

kleefmiddel
dispersie van acrylaat zonder oplosmiddelen

schutlaag
verwijderbare plasticfolie

CODES EN AFMETINGEN

CODE	beschrijving	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TA260	TRASPIR ADHESIVE 260	725 / 725	1,45	50	72,5	5	164	780	16
TAS260	TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE	180 / 180	0,36	50	18	1.18	164	194	-



SNELLE INSTALLATIE

Het volledig zelfklevende oppervlak van de membraan maakt een snelle, veilige installatie mogelijk zonder de prestaties aan te tasten.

BOUWPLAATS

Tijdens de bouwfasen is het essentieel dat de constructie wordt beschermd, vooral als deze zichtbaar blijft nadat het gebouw is voltooid: TRASPIR ADHESIVE 260 biedt een zeer goede bescherming.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	normen	waarde	USC-conversie
Gewicht	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Diktes	EN 1849-2	ca. 0,6 mm	ca. 24 mil
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	EN 1931	0,22 m	-
Waterdampdoorlaatbaarheid (dry cup)	ASTM E96/ E96M	-	16.5 US perm
Treksterkte MD/CD	EN 12311-1	315 / 250 N/50mm	36 / 29 lb/in
Rek MD/CD	EN 12311-1	61 / 66 %	-
Spijker-scheurweerstand MD/CD	EN 12310-1	255 / 260 N	57 / 58 lbf
Waterdichtheid	EN 1928	klasse W1	-
Thermische weerstand	-	-30 / 80 °C	-22 / 176 °F
Luchtdoorlatendheid	EN 12114	0 m ³ /(m ² h50Pa)	0 cfm/ft ² at 50Pa
Warmtegeleidingsvermogen (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Soortelijke warmte	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichtheid	-	433 kg/m ³	ca. 0.25 oz/in ³
Dampweerstandfactor (μ)	-	ca. 366	ca. 1.1 MNs/g
UV-stabiliteit ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3 maanden	-
Blootstelling aan weersinvloeden ⁽¹⁾	-	4 weken	-
Na kunstmatige veroudering:			
- waterdichtheid	EN 1297 / EN 1928	klasse W1	-
- treksterkte MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	295 / 225 N/50mm	34 / 26 lb/in
- verlenging	EN 1297 / EN 12311-1	45 / 47 %	-
Kleefkracht op staal bij 180°	EN 12316-2	12,5 N/cm	7.1 lb/in
Kleefkracht op eigen materiaal bij 180°	EN 12316-2	8,5 N/cm	5 lb/in
Bestendigheid van voegen	EN 12317-2	132 N/50mm	15 lb/in
Aanwezigheid van oplosmiddelen	-	nee	-
Opslagtemperatuur	-	5 / 25 °C	41/77 °F
Toepassingstemperatuur	-	-5 / 35 °C	23 / 95 °F

⁽¹⁾ Voor de correlatie tussen laboratoriumtest en werkelijke omstandigheden, zie pag. 199.

Op aanvraag leverbaar in andere configuraties. De gewicht van de membraan, de hoeveelheid acryllijm, de afmetingen en de voorsnede van de liner kunnen worden aangepast aan individuele eisen.



SPECIALE LIJM

De acryldispersielijm heeft een specifieke formule om ademing te waarborgen en de functies van de functionele folie in de membraan niet te wijzigen.

■ INSTALLATIEADVIEZEN

TOEPASSING OP VLOER



AFDICHTING BEVESTIGINGSSYSTEMEN



1 SPEEDY BAND 300, FLEXI BAND, PLASTER BAND

2 PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

■ INSTALLATIEADVIEZEN

TOEPASSING BIJ EEN OPENING



1 MARLIN, CUTTER



TOEPASSING OP DE WAND

