

FIRE STRIPE GRAPHITE



热膨胀柔性垫片

膨胀

即使发生火灾，也不会释放有害气体或物质。不含石棉，垫片的膨胀性能归功于石墨材料。

密封性能良好

由于垫片良好的膨胀能力，可确保在高达 500°C 的环境温度下阻止烟雾、气体和火焰传播。



规格及技术参数

项目	标准	数值	USC 转换
密度	-	约 1500 kg/m ³	约 0,87 oz/in ³
易燃性	UL 94	V0	-
防水性能	-	符合要求	-
膨胀温度	-	> 80 °C	> 176 °F
最佳膨胀温度	-	> 210 °C	> 410 °F
适用温度	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

产品编码和尺寸

产品编码	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



热膨胀

随着温度升高，产品会释放泡沫，膨胀至其厚度的 10 倍，即使在连接处也能确保有效保护。

粘性

可以用普通剪刀或刀具切割垫片，并通过其粘合表面进行贴合。