

FIRE STRIPE GRAPHITE

ELASTYCZNA USZCZELKA PĘCZNIEJĄCA



PĘCZNIEJĄCA

Nawet w przypadku pożaru nie wydziela gazów ani szkodliwych substancji. Nie zawiera azbestu, swoją zdolność pęcznienia zawdzięcza obecności grafitu.

HERMETYCZNOŚĆ

Profil gwarantuje blokowanie dymów, gazów i płomieni począwszy od temperatury pokojowej do ponad 500°C dzięki zdolności do rozprężania.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Gęstość	-	ok. 1500 kg/m ³	ok. 0.87 oz/in ³
Palność	UL 94	V0	-
Odporność na przesiąkanie	-	spełnia wymagania	-
Temperatura rozprężania	-	> 80 °C	> 176 °F
Optymalna temperatura rozprężania	-	> 210 °C	> 410 °F
Temperatura stosowania	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

KODY I WYMIARY

KOD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



TERMICZNIE ROZSZERZAJĄCA SIĘ

Wraz ze wzrostem temperatury produkt przekształca się w piankę, rozszerzając do 10 razy swoją grubość i zapewniając skuteczną ochronę nawet w pobliżu połączeń.

PRZYLEPNOŚĆ

Uszczelkę można przyciąć zwykłymi nożyczkami lub nożem i zamontować dzięki samo-przylepnej powierzchni.