

FIRE STRIPE GRAPHITE

OHEBNÉ INTUMESCENTNÍ TĚSNĚNÍ



INTUMESCENTNÍ

Ani v případě požáru neuvolňuje plyny nebo škodlivé látky. Neobsahuje azbest a za svou intumescentní schopnost vděčí přítomnosti grafitu.

HERMETICKÁ

Profil zaručuje zabránění průniku kouřů, plynů a plamenů z okolní teploty až do teploty vyšší než 500 °C díky své schopnosti se rozpínat.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Hustota	-	cca 1500 kg/m ³	cca 0,87 oz/in ³
Vznětlivost	UL 94	V0	-
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Rozpínací teplota	-	> 80 °C	> 176 °F
Optimální rozpínací teplota	-	> 210 °C	> 410 °F
Teplota aplikace	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



TERMOEXPANDUJÍCÍ

S rostoucí teplotou se výrobek mění do pěny, která se rozpíná až na desetinásobek svého původního objemu a poskytuje účinnou ochranu i v blízkosti spojů.

LEPIDLO

Těsnění lze jednoduše odštípnout nůžkami nebo řezacím nožem a umístit díky samolepicímu ploše.