

FIRE STRIPE GRAPHITE

ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ



ΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ

Ακόμη και σε περίπτωση πυρκαγιάς, δεν απελευθερώνει αέρια ή επιβλαβείς ουσίες. Χωρίς αμίαντο, οφείλει την διογκωτική του ικανότητα στην παρουσία γραφίτη.

ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Το προφίλ εγγυάται την παρεμπόδιση των αναθυμιάσεων, των αερίων και των φλόγων από θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και άνω των 500°C χάρη στην ικανότητά του να διαστέλλεται.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Πυκνότητα	-	περ. 1500 kg/m ³	περ. 0,87 oz/in ³
Αναφλεξιμότητα	UL 94	V0	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο	-
Θερμοκρασία διαστολής	-	> 80 °C	> 176 °F
Βέλτιστη θερμοκρασία διαστολής	-	> 210 °C	> 410 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



ΘΕΡΟΜΟΔΙΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ

Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, το προϊόν γίνεται αφρός, διογκώνοντας έως και 10 φορές το πάχος του, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία ακόμη και κοντά στις συνδέσεις.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

Η φλάντζα μπορεί να κοπεί με απλό ψαλίδι ή κόφτη και να τοποθετηθεί χάρη στην αυτοκόλλητη επιφάνεια.