

# FIRE STRIPE GRAPHITE



## ЭЛАСТИЧНАЯ НАБУХАЮЩАЯ ЛЕНТА-УПЛОТНИТЕЛЬ

### НАБУХАЮЩАЯ

Даже в случае пожара не выделяет газы или вредные вещества. Не содержит асбеста и обязана своей способностью набухать присутствию графита.

### ГЕРМЕТИЧНАЯ

Благодаря своей способности к расширению профиль обеспечивает блокировку паров, газов и пламени, начиная от температуры окружающей среды до 500°C.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства                           | стандарт | значение                   | в брит. ед. изм. (USC)      |
|------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| Плотность                          | -        | ок. 1500 кг/м <sup>3</sup> | ок. 0,87 oz/in <sup>3</sup> |
| Горючесть                          | UL 94    | V0                         | -                           |
| Водонепроницаемость                | -        | соответствует              | -                           |
| Температура расширения             | -        | > 80°C                     | > 176 °F                    |
| Оптимальная температура расширения | -        | > 210°C                    | > 410 °F                    |
| Температура нанесения              | -        | +15 / +30°C                | +59 / +86 °F                |

## АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

| Арт. №        | B    | s    | L   | B    | s     | L    |   |
|---------------|------|------|-----|------|-------|------|---|
|               | [мм] | [мм] | [м] | [in] | [mil] | [ft] |   |
| FIRESTRIPEG25 | 25   | 1,5  | 50  | 1    | 59    | 164  | 7 |



### ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ

При повышении температуры продукт превращается в пену, расширяясь чуть ли не в 10 раз и обеспечивая эффективную защиту даже вблизи соединений.

### КЛЕЙКАЯ

Уплотнительная лента отрезается простыми ножницами или ножом и устанавливается благодаря своей клейкой поверхности.