

FIRE STRIPE GRAPHITE

膨張性フレキシブルガスケット



膨張性

万一火災が発生しても、ガスや有害物質を放出しません。アスベストを含まず、膨張性はグラファイトによりもたらされます。

気密性

このプロファイルは、膨張する能力により、室温500℃までの煙、ガス、炎を遮断することが保証されています。



技術仕様書

プロパティ	規格	物性値	USC換算
密度	-	約 1500 kg/m ³	約 0,87 oz/in ³
可燃性	UL 94	V0	-
防水性	-	適合	-
膨張温度	-	> 80 °C	> 176 °F
最適膨張温度	-	> 210 °C	> 410 °F
使用温度	-	+15 / +30 °C	+59 / +86 °F

コードと寸法

コード	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIPEG25	25	1,5	50	1	59	164	7



熱膨張

温度が上昇すると、製品は発泡体になり、その厚さの最大10倍まで膨張し、接続部の近くでも効果的な保護を保証します。

接着

ハサミやカッターで簡単にカットすることができ、接着面を使用して貼り付けることができます。