

FLEXI BAND

NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE AD ALTA ADESIVITÀ



UNIVERSALE

Eccellente tack iniziale e forza di adesione superiore su qualsiasi superficie.

PERFORMANTE

Adesione garantita nel tempo anche su superfici polverose, porose o umide.

COMPOSIZIONE

supporto
pellicola in PE

collante
dispersione acrilica senza solventi

armatura
rete di rinforzo in poliestere

collante
dispersione acrilica senza solventi

strato di separazione
carta siliconata



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Spessore totale	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Resistenza allo strappo	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Capacità di espansione	DIN EN 14410	20%	-
Adesività	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
	EN 1931	ca. 45 m	-
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m²·24h)	-
		0.11 US perm	-
Resistenza raggi UV		6 mesi	-
Temperatura di applicazione		-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Resistenza termica		-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾		+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Contenuto VOC		23 µg/m³	-
Emicode	procedura di prova GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

CAMPI APPLICATIVI



GAMMA PRODOTTI



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



BASSISSIME EMISSIONI

Grazie alla formulazione speciale del collante acrilico, il nastro raggiunge il più alto livello di sicurezza contro le emissioni dannose per la salute.

ANCHE A BASSE TEMPERATURE

L'accoppiamento tra carrier e colla a dispersione acrilica è studiato per una buona adesione anche in caso di temperature estremamente rigide.