

FIRE SEALING ACRYLIC

SIGILLANTE ACRILICO AD ALTA RESISTENZA AL FUOCO



VERNICIABILE

Il sigillante è sovraverniciabile con le più comuni pitture e vernici ad acqua.

SICUREZZA ANTINCENDIO

Utilizzabile nelle applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240.



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Composizione	-	a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa	-
Classificazione	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Massa volumica	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272.61 oz/gal
Resa per realizzazione giunto 10x10 mm	-	5,5 m	18.04 ft
Tempo di reticolazione superficiale 23 °C	-	ca. 30 min	-
Tempo necessario per completo indurimento 23 °C / 50 %R	-	ca. 10 gg	-
Durezza Shore A	EN ISO 868	10 ca.	-
Allungamento a rottura	DIN 53504	700%	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe B-s1,d0	-
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
Emicode	procedura di prova GEV	EC1 plus	-
Classificazione VOC francese	ISO 16000	A+	-
Contenuto VOC	-	1,6% / 27 g/L	-
Temperatura di stoccaggio ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Scadenza ⁽³⁾	-	fino a 24 mesi	-

⁽¹⁾Sigillante non strutturale per elementi di facciata, per usi interni.

⁽²⁾Valido per le configurazioni testate.

⁽³⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e controllare data di scadenza riportata sulla cartuccia.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Può provocare una reazione allergica.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto [mL]	contenuto [US fl oz]	colore	versione	
FIREACR550	550	18.60	bianco	cartuccia morbida	20

CAMPI APPLICATIVI



PRODOTTI CORRELATI



FLY SOFT
pag. 332



FIRE FOAM
pag. 118



BRUSH
pag. 327



VERSATILE

Buona lavorabilità, aderisce anche su supporti umidi, non cola e si liscia facilmente.

EMICODE EC1 PLUS

Certificato dall'organismo GEV in termini di bassissime emissioni di Composti Organici Volatili.