

SUPERB GLUE

COLLA ADESIVA AD ELEVATA ELASTICITÀ PER SIGILLATURA MEMBRANE



PERFORMANTE

Adesività ed elasticità stabili nel tempo, senza solventi o sostanze nocive. Stoccaggio e utilizzo consentiti a basse temperature.

MASSIMA ELASTICITÀ

Formula studiata per assicurare elasticità e adesione anche dopo l'asciugatura.



DATI TECNICI

Proprietà	valore	conversione USC
Colore (bagnato)	blu chiaro	-
Colore (asciutto)	blu trasparente	-
Composizione	dispersione acrilato-polimero modificata	-
Densità EN 542 +20 °C	ca. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Resa con cordone Ø8 mm (cartuccia 310 mL)	6,2 m	20.34 ft
Resa con cordone Ø8 mm (cartuccia 600 mL)	11,9 m	39.04 ft
Tempo di formazione della pellicola	permanentemente adesivo	-
Tempo necessario per asciugatura 20 °C / 50 %RH	48 ore	-
Resistenza termica dopo asciugatura	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura di applicazione (cartuccia)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Temperatura di applicazione (ambiente)	-5 °C	23 °F
Temperatura di applicazione (supporto)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Presenza di solventi	no	-
Emicode (procedura di prova GEV)	EC1 plus	-
Classificazione VOC francese	A+	-
Temperatura di trasporto	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Conservabilità ⁽²⁾	fino a 24 mesi	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

⁽²⁾Controllare data di scadenza riportata sulla cartuccia.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Può provocare una reazione allergica ; EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto [mL]	contenuto [US fl oz]	versione	
SUPERBGLUE310	310	10.48	cartuccia rigida	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	cartuccia morbida	20

■ PROPRIETÀ DELLA COLLA



ADESIVITÀ PERMANENTE | DIN 4108-11

Tramite i test prescritti da normativa DIN la colla viene testata per assicurare sigllature elastiche e durevoli nel tempo.

EMICODE EC1 PLUS

Grazie alla speciale formulazione, raggiunge il più alto livello di sicurezza sulle emissioni dannose per la salute.