

FIRE FOAM

DICHTSCHAUM MIT HOHEM FEUERWIDERSTAND

FEUERBESTÄNDIGKEIT EI 240

Brandgeprüft, um für bis zu 240 Minuten Schutz vor Verbrennungsdämpfen und Hitze zu gewährleisten.

ETA-ZERTIFIKAT

Der einzige ETA-geprüfte und -zertifizierte Schaum für Brandschutz und Abdichtung von länglichen Fugen und Rissen.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Zusammensetzung	-	Einkomponenten-PU	-
Farbe	-	rosa	-
Nachdehnung	-	90 - 120 %	-
Hautbildungszeit 20 °C / 65 % RH	FEICA TM1014	≤ 10 min	-
Schnittzeit 23 °C / 50 % RH	-	≤ 40 min	-
Zeit bis zur vollständigen Aushärtung 23 °C / 50 % RH	-	24 h	-
Wärmeleitfähigkeit (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Maßtoleranz	-	≤ 3 %	-
Brandverhalten	DIN 4102-1	Klasse B1	-
	EN 13501-1	Klasse B-s1,d0	-
Feuerwiderstandsklasse ⁽¹⁾	EN 13501-2	EI240	-
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung	-	-30 / +80 °C	+50 / +176 °F
Verarbeitungstemperatur (Umgebung)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Verarbeitungstemperatur (Material)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Verarbeitungstemperatur (Kartusche)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Französische VOC-Einstufung	-	A+	-
VOC-Gehalt	-	0,12% - 158 g/L	-
Transporttemperatur	-	-20 °C / +30 °C	-4 / +86 °F
Lagertemperatur ⁽²⁾	-	+5 °C / +30 °C	+41 / +86 °F
Aufbewahrung ⁽³⁾	-	bis 18 Monate	-

⁽¹⁾Für 10 mm und 20 mm breite Verbindungen.

⁽²⁾Das Produkt stehend an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

⁽³⁾Das Verfallsdatum auf der Kartusche prüfen.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Resp. Sens. 1. Carc. 2. STOT RE 2. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Skin Sens. 1. STOT SE 3

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [mL]	Ergiebigkeit [L]	Inhalt [US fl oz]	Ergiebigkeit [US gal]	Kartusche	
FIREFOAM	750	42	25.36	11.1	Aluminium	12

ANWENDUNGSBEREICHE



ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



FLY FOAM
Seite 333



FOAM CLEANER
Seite 333



FIRE SEALING
S. 122 -124



MAXIMALE PERFORMANCE

Die gleichmäßige Zellstruktur, die Maßtoleranz und die mechanischen Eigenschaften machen es zum idealen Produkt für Dämmung, Abdichtung und zum Auffüllen überall dort, wo hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden.