

FIRE SEALING ACRYLIC

ACRYL-DICHTUNGSMITTEL MIT HOHEM FEUERWIDERSTAND



ÜBERSTREICHBAR

Das Dichtungsmittel kann mit den gängigsten Farben und Lacken auf Wasserbasis überstrichen werden.

BRANDSCHUTZ

Verwendbar für Anwendungen, die den Brandschutzregelungen bis EI 240 unterliegen.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Zusammensetzung	-	auf Basis von Acryl-polymeren in wässriger Dispersion	-
Klassifizierung	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Dichte	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272,61 oz/gal
Ergiebigkeit für Verbindung 10x10 mm	-	5,5 m	18,04 ft
Oberflächenvernetzungszeit 23 °C	-	ca. 30 min	-
Zeit bis zur vollständigen Aushärtung 23 °C / 50 % R	-	ca. 10 Tage	-
Härte Shore A	EN ISO 868	10 ca.	-
Reißdehnung	DIN 53504	700%	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse B-s1, d0	-
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
Emicode	Prüfverfahren GEV	EC1 Plus	-
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+	-
VOC-Gehalt	-	1,6% / 27 g/L	-
Lagertemperatur ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Haltbarkeit ⁽³⁾	-	bis 24 Monate	-

⁽¹⁾Nichttragendes Dichtungsmittel für Fassadenelemente im Innenbereich.

⁽²⁾Gültig für geprüfte Konfigurationen.

⁽³⁾Das Produkt an einem trockenen Ort lagern und das Ablaufdatum auf der Kartusche kontrollieren.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH208 Enthält CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [mL]	Inhalt [US fl oz]	Farbe	Version	
FIREACR550	550	18.60	Weiß	Weichkartusche	20

ANWENDUNGSBEREICHE



ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



FLY SOFT
Seite 332



FIRE FOAM
Seite 118



BRUSH
Seite 327



VIELSEITIG

Gut verarbeitbar, haftet auch an feuchten Werkstoffen, nicht tropfend, leicht glättbar.

EMICODE EC1 PLUS

Zertifiziert von GEV-Stelle für sehr geringe Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen.