

ECO GLUE

KLEBSTOFF ZUR ABDICHTUNG VON BAHNEN AUF BIOLOGISCHER BASIS



ÖKOLOGISCH

Die Mischung enthält ca. 47 % Kohlenstoff auf biologischer Basis (nach ASTM 6866) und verbessert so die Umweltverträglichkeit.

EMICODE EC1 PLUS

Durch die spezielle Zusammensetzung erreicht das Produkt die höchste Sicherheitsstufe gegen gesundheitsschädliche Emissionen.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC-Konversion
Farbe (nass/trocken)	Cremeweiß/Beige	-
Dichte EN 542 +20 °C	ca. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Hautbildungszeit	dauerhaft klebend	-
Aushärtungszeit 20 °C / 50 % RH	36 h	-
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	-30 °C bis +80 °C	-22 °F bis +176 °F
Verarbeitungstemperatur (Kartusche)	+5 °C bis +30 °C	+41 °F bis +86 °F
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Material)	ab -5 °C	ab 23 °F
Lösungsmittel	nein	-
Emicode (GEV-Prüfverfahren)	EC1 Plus	-
Französische VOC-Einstufung	A+	-
Transporttemperatur	-30 °C bis +35 °C	-22 °F / +95 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	+15 °C bis +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Das Produkt höchstens 18 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern. Das Verfallsdatum auf der Kartusche prüfen.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Enthält CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Kann allergische Reaktionen hervorrufen; EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt	Ergiebigkeit bei Klebewulst Ø8 mm	Inhalt	Ergiebigkeit bei Klebewulst Ø8 mm	Version	
	[mL]	[m]	[US fl oz]	[ft]		
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	Hartkartusche	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	Weichkartusche	20



KOMPLETTSYSTEM

Zusammen mit VAPOR IN GREEN 200 erzeugt das Produkt eine umweltverträglichere luft-dichte Schicht.

LANGLEBIG | DIN 4108-11

Der Klebstoff hat den Test zur künstlichen Alterung nach DIN 4108-11 zur Gewährleistung dauerhafter Haltbarkeit bestanden.