

SUPERB GLUE

KLEBSTOFF MIT HOHER ELASTIZITÄT



LEISTUNGSSTARK

Über die Zeit stabile Klebkraft und Elastizität ohne Lösungsmittel oder schädlichen Stoffe. Lagerung und Verwendung bei niedrigen Temperaturen möglich.

MAXIMALE ELASTIZITÄT

Die Zusammensetzung gewährleistet Elastizität und Haftung auch nach dem Aushärten.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC-Konversion
Farbe (nass)	Hellblau	-
Farbe (trocken)	Transparent blau	-
Zusammensetzung	Modifizierte Acrylat-Polymer-Dispersion	-
Dichte EN 542 +20 °C	ca. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Ergiebigkeit bei Klebewulst mit Ø8 mm (Kartusche 310 mL)	6,2 m	20,34 ft
Ergiebigkeit bei Klebewulst mit Ø8 mm (Kartusche 600 mL)	11,9 m	39,04 ft
Hautbildungszeit	dauerhaft klebend	-
Aushärungszeit 20 °C / 50 % RH	48 Stunden	-
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Verarbeitungstemperatur (Kartusche)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Verarbeitungstemperatur (Umgebung)	-5 °C	23 °F
Verarbeitungstemperatur (Material)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Lösungsmittel	nein	-
Emicode (GEV-Prüfverfahren)	EC1 Plus	-
Französische VOC-Einstufung	A+	-
Transporttemperatur	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Aufbewahrung ⁽²⁾	bis 24 Monate	-

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

⁽²⁾Das Verfallsdatum auf der Kartusche prüfen.

Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Enthält CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Kann allergische Reaktionen hervorrufen; EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [mL]	Inhalt [US fl oz]	Version	
SUPERBGLUE310	310	10.48	Hartkartusche	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	Weichkartusche	20

EIGENSCHAFTEN DES KLEBSTOFFS



DAUERHAFTE KLEBKRAFT | DIN 4108-11

Der Klebstoff wurde den Prüfungen nach DIN unterzogen, um die elastische und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.

EMICODE EC1 PLUS

Durch die spezielle Zusammensetzung erreicht das Produkt die höchste Sicherheitsstufe gegen gesundheitsschädliche Emissionen.