

FLEXI BAND

RUBAN MONO-ADHÉSIF UNIVERSEL À HAUTE ADHÉSIVITÉ



UNIVERSEL

Excellent tack initial et force d'adhérence supérieure sur toute surface.

PERFORMANT

Adhérence garantie dans le temps même sur des surfaces poussiéreuses, poreuses ou humides.

COMPOSITION

support
film en PE

colle
dispersion acrylique sans solvants

armature
trame de renfort en polyester

colle
dispersion acrylique sans solvants

couche de séparation
papier siliconé



DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur totale	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Résistance au déchirement	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Capacité d'expansion	DIN EN 14410	20%	-
Adhésivité	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	env. 45 m	-
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0.11 US perm	-
Résistance aux rayons UV		6 mois	-
Température d'application		-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Résistance thermique		-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Température de stockage ⁽¹⁾		+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Contenu VOC		23 µg/m ³	-
Emicode	procédure de test GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

■ DOMAINES D'APPLICATION



■ GAMME DE PRODUITS



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



ÉMISSIONS TRÈS FAIBLES

Grâce à la formulation spéciale de la colle acrylique, le ruban atteint le plus haut niveau de sécurité sur les émissions nocives pour la santé.

ÉGALEMENT À BASSE TEMPÉRATURE

Le couplage entre le carier et la colle acrylique en dispersion est conçu pour une bonne adhérence, même en cas de températures extrêmement rigides.