

FIRE SEALING ACRYLIC

SELLANTE ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA AL FUEGO



BARNIZABLE

Es posible barnizar encima del sellante con las pinturas y los barnices a base de agua más comunes.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Se puede utilizar en las aplicaciones sujetas a reglamentos de protección contra incendios hasta EI 240.



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	conversión USC
Composición	-	a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa	-
Clasificación	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Masa volúmica	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272.61 oz/gal
Rendimiento para realizar una junta de 10x10 mm	-	5,5 m	18.04 ft
Tiempo de reticulación superficial a 23 °C	-	aprox. 30 min	-
Tiempo necesario para el endurecimiento completo 23°C / 50 % HR	-	aprox. 10 días	-
Dureza Shore A	EN ISO 868	aprox. 10	-
Alargamiento a la rotura	DIN 53504	700%	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase B-s1,d0	-
Clase de resistencia al fuego	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
EMICODE	procedimiento de prueba GEV	EC1 plus	-
Clasificación VOC francesa	ISO 16000	A+	-
Contenido de VOC	-	1,6% / 27 g/L	-
Temperatura de almacenamiento ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Caducidad ⁽³⁾	-	hasta 24 meses como máximo	-

⁽¹⁾Sellante no estructural para elementos de fachada, para uso en interiores.

⁽²⁾Válido para la configuración probadas.

⁽³⁾Conservar el producto en un lugar seco y controlar la fecha de caducidad indicada en el cartucho.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Puede provocar una reacción alérgica.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	contenido [mL]	contenido [US fl oz]	color	versión	
FIREACR550	550	18.60	blanco	cartucho blando	20

CAMPOS DE APLICACIÓN



PRODUCTOS RELACIONADOS



FLY SOFT
pág. 332



FIRE FOAM
pág. 118



BRUSH
pág. 327



VERSÁTIL

Buena maleabilidad, también se adhiere a soportes húmedos, no gotea y se alisa fácilmente.

EMICODE EC1 PLUS

Certificado por el organismo GEV en términos de muy bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles.