

ECO GLUE

COLA ADHESIVA PARA EL SELLADO DE LÁMINAS DE BASE BIOLÓGICA



ECOLÓGICA

La mezcla contiene aproximadamente un 47 % de carbono de base biológica (según ASTM 6866), para una mayor sostenibilidad ambiental.

EMICODE EC1 PLUS

Gracias a la formulación especial, alcanza el más alto nivel de seguridad en emisiones nocivas para la salud.



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valor	conversión USC
Color (mojado/seco)	blanco crema/beige	-
Densidad EN 542 +20 °C	aprox. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Tiempo de formación de la película	permanentemente adhesivo	-
Tiempo necesario para el secado a 20°C / 50 % HR	36 h	-
Resistencia térmica después del secado	de -30 °C a +80 °C	de -22 °F a +176 °F
Temperatura de aplicación (cartucho)	de +5 °C a +30 °C	de +41 °F a +86 °F
Temperatura de aplicación (ambiente y soporte)	a partir de -5 °C	from 23 °F
Presencia de disolventes	no	-
EMICODE (procedimiento de prueba GEV)	EC1 plus	-
Clasificación VOC francesa	A+	-
Temperatura de transporte	-30 °C a +35 °C	-22 °F / +95 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽¹⁾	+15 °C a +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾ Conservar el producto en un lugar seco y cubierto hasta 18 meses como máximo. Controlar la fecha de caducidad indicada en el cartucho.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contiene CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Puede provocar una reacción alérgica; EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	contenido	rendimiento con cordón Ø8 mm	contenido [US fl oz]	rendimiento con cordón Ø8 mm	versión	
	[mL]	[m]		[ft]		
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	cartucho rígido	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	cartucho blando	20



SISTEMA COMPLETO

Junto con VAPOR IN GREEN 200 crea una capa de estanquidad al aire más sostenible para el medioambiente.

DURADERO | DIN 4108-11

La cola ha superado la prueba de envejecimiento artificial según la norma DIN 4108-11 lo que garantiza su durabilidad en el tiempo.