

FIRE SEALING ACRYLIC

SELANTE ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA AO FOGO



PODE SER PINTADO

O selante pode ser repintado com as tintas e vernizes à base de água mais comuns.

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Pode ser utilizado em aplicações sujeitas a regulamentos contra incêndios até EI 240.



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	conversão USC
Composição	-	à base de polímeros acrílicos em dispersão aquosa	-
Classificação	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Massa volúmica	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272,61 oz/gal
Rendimento para realização do nó 10x10 mm	-	5,5 m	18,04 ft
Tempo de reticulação da superfície 23 °C	-	aprox. 30 min	-
Tempo necessário para o endurecimento completo 23 °C / 50% R	-	aprox. 10 gg	-
Dureza Shore A	EN ISO 868	10 aprox.	-
Esticamento à rutura	DIN 53504	700%	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	classe B-s1,d0	-
Classe de resistência ao fogo	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
Emicode	procedimento de teste GEV	EC1 plus	-
Classificação VOC francesa	ISO 16000	A+	-
Teor de VOC	-	1,6% / 27 g/L	-
Temperatura de armazenagem ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Validade ⁽³⁾	-	até 24 meses	-

⁽¹⁾Selante não estrutural para elementos de fachada, para uso interior.

⁽²⁾Válido para configurações testadas.

⁽³⁾Conservar o produto num local seco e verificar a data de validade no cartucho.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Ficha de dados de segurança disponível a pedido. EUH208 Contém CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Pode provocar uma reação alérgica.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	conteúdo [mL]	conteúdo [US fl oz]	cor	versão	
FIREACR550	550	18.60	branco	cartucho macio	20

CAMPOS DE APLICAÇÃO



PRODUTOS RELACIONADOS



FLY SOFT
pág. 332



FIRE FOAM
pág. 118



BRUSH
pág. 327



VERSÁTIL

A boa maleabilidade, adere mesmo em suportes húmidos, não cola e é facilmente alisado.

EMICODE EC1 PLUS

Certificado pelo organismo GEV em termos de emissões muito baixas de Compostos Orgânicos Voláteis.