

ECO GLUE

COLA ADESIVA PARA SELAGEM DE MEMBRANAS EM BASE BIOLÓGICA



ECOLÓGICA

A mistura contém aproximadamente 47% de carbono de base biológica (de acordo com a ASTM 6866) para uma maior sustentabilidade ambiental.

EMICODE EC1 PLUS

Graças à formulação especial do colante acrílico, atinge o mais alto nível de segurança em matéria de emissões nocivas para a saúde.



DADOS TÉCNICOS

Propriedades	valores	conversão USC
Cor (molhado/seco)	branco creme/bege	-
Densidade EN 542 +20 °C	aprox. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Tempo de formação da película	permanentemente adesivo	-
Tempo necessário para secagem 20 °C / 50% RH	36 h	-
Resistência térmica após a secagem	de -30 °C a +80 °C	de -22 °F a +176 °F
Temperatura de aplicação (cartucho)	de +5 °C a +30 °C	de +41 °F a +86 °F
Temperaturas de aplicação (ambiente e suporte)	de -5 °C	de 23 °F
Presença de solventes	não	-
Emicode (procedimento de teste GEV)	EC1 plus	-
Classificação VOC francesa	A+	-
Temperatura de transporte	-30 °C a +35 °C	-22 °F / +95 °F
Temperatura de armazenagem ⁽¹⁾	+15 °C a +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾ Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 18 meses. Verificar a data de validade no cartucho.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contém CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Pode causar uma reação alérgica; EUH210 Ficha de dados de segurança disponível mediante pedido

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	conteúdo [mL]	rendimento com cordão Ø8 mm [m]	conteúdo [US fl oz]	rendimento com cordão Ø8 mm [ft]	versão	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	cartucho rígido	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	cartucho macio	20



SISTEMA COMPLETO

Juntamente com VAPOR IN GREEN 200, cria uma camada de estanquidade ao ar mais sustentável do ponto de vista ambiental.

DURÁVEL | DIN 4108-11

A cola passou no teste de envelhecimento artificial de acordo com a norma DIN 4108-11, garantindo a sua durabilidade ao longo do tempo.