

FLEXI BAND



UNIVERZÁLIS, NAGY TAPADÓKÉPESSÉGŰ EGYOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG



UNIVERZÁLIS

Kiváló kezdeti tapadás és adhéziós erő bármely felületen.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Garantált, tartós tapadás poros, porózus vagy nedves felületeken is.

ÖSSZETÉTEL

hordozó
PE fólia

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

háló
poliészter erősítő háló

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg
szilikonpapír



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Teljes vastagság	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Szakítási ellenállás	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Nyúlási képesség	DIN EN 14410	20%	-
Tapadóképesség	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	kb. 45 m	-
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	6 hónapig	-
Felviteli hőmérséklet	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
VOC tartalom	-	23 µg/m ³	-
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ TERMÉKSKÁLA



FLEXI160



FLEXI1100



FLEXI15050



FLEXI17575
fingerlift



RENDKÍVÜL ALACSONY KIBOCSÁTÁS

Az akril ragasztó speciális összetételének eredményeként a szalag a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja az egészségre káros kibo-
csátásokkal szemben.

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN IS

A carrier és az akril diszperziós ragasztó együt-
tes alkalmazása jó tapadást biztosít rendkívül
hideg hőmérséklet esetén is.