

FRAME BAND

DUZZADÓ LEZÁRÓSZALAG NYÍLÁSZÁRÓKHOZ



HERMETIKUS

Légzáró és vízzáró, megszakítja az esetleges hanghidakat a szerkezet-nyílászáró csatlakozásoknál.

PRAKTIKUS

A ragasztószalagnak köszönhetően könnyen és pontosan felhelyezhető, további ragasztók alkalmazása nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Osztályozás	DIN 18542	BG 1	-
Levegőszivárgás-áteresztési együttható (α)	EN 12114	$0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
Hővezető képesség (λ)	EN 12667	$\leq 0,048 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$0.028 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Páraáteresztés (S_d)	EN ISO 12572	beltéri: 25 m kültéri: 0,5 m	-
Ellenállás erős esővel szemben	EN 1027	$\geq 1050 \text{ Pa}$	-
Kompatibilitás más építőipari anyagokkal	DIN 18542	BG 1 osztálynak megfelel	-
Ellenállás az UV-sugárzással és környezeti hatásokkal szemben	DIN 18542	BG 1 osztálynak megfelel	-
Tűzállósági besorolás	DIN 4102-1	B1 osztály	-
Légrések hangszigetelése $R_{S,w}(\text{ift})$	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Hőmérséklet-tűrés		$-30 / +80 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 / +176 \text{ }^\circ\text{F}$
Felviteli hőmérséklet		$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾		$+5 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$	$+41 / +68 \text{ }^\circ\text{F}$
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}	L	
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



SZAKSZERŰSÉG

Megfelel az EnEV és RAL előírásoknak, nagyfokú hő- és hangszigetelést biztosít.

SOKOLDALÚ

Hatékonyan tömíti a 2 és 10 mm közötti, bármilyen típusú réseket és ellenáll az erős esőnek.