

FIRE SEALING ACRYLIC

NAGY TŰZÁLLÓSÁGÚ AKRIL TÖMÍTŐANYAG



FESTHETŐ

A tömítőanyag festhető a legelterjedtebb vízalapú festékekkel és lakkokkal.

TŰZVÉDELMI BIZTONSÁG

Használható a tűzvédelmi szabályozás alá eső alkalmazásoknál EI 240 osztályig.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Összetétel	-	akril polimer alapú vizes diszperzióban	-
Osztályozás	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Sűrűség	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272.61 oz/gal
Kiadósság 10x10 mm-es illesztés kialakításához	-	5,5 m	18.04 ft
Térhálósodási idő 23 °C	-	kb. 30 min	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő 23 °C / 50 % R	-	kb. 10 nap	-
Keménység Shore A	EN ISO 868	kb. 10	-
Szakadási nyúlás	DIN 53504	700%	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	B-s1,d0 osztály	-
Tűzállósági besorolási osztály	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC tartalom	-	1,6% / 27 g/L	-
Tárolási hőmérséklet ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Lejáratási időpont ⁽³⁾	-	legfeljebb 24 hónap	-

⁽¹⁾Nem szerkezeti felhasználásra szánt hézag-tömítő anyag homlokzati elemekhez, beltéri alkalmazásra.

⁽²⁾A vizsgált konfigurációk esetében érvényes.

⁽³⁾A terméket száraz helyen tárolja, ellenőrizze patronon feltüntetett lejáratási időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Biztonsági adatlap igényelhető. EUH208 Tartalmaz: CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Allergiás reakciót válthat ki.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	szín	változat	
FIREACR550	550	18.60	fehér	puha patron	20

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



FLY SOFT
old. 332



FIRE FOAM
old. 118



BRUSH
old. 327



SOKOLDALÚ

Jól megmunkálható, nedves felületekre tapad, nem folyik és könnyen simítható.

EMICODE EC1 PLUS

Illékony szerves vegyületek rendkívül alacsony kibocsátására tanúsítva a GEV szervezet által.