

ECO GLUE

Biológiai alapú ragasztó membránok tömítéséhez



Környezetbarát

A keverék kb. 47 % biológiai alapú szenet tartalmaz (az ASTM 6866 szerint) a környezeti fenntarthatóság érdekében

Emicode EC1 Plus

Speciális összetételének eredményeként a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja az egészségre káros kibocsátásokkal szemben



Műszaki adatok

Tulajdonság	érték	USC átváltás
Szín (nedves/száraz)	krémszínű/bézs	-
Sűrűség EN 542 +20 °C	kb. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Filmréteg kialakulásának ideje	tartósan tapadó	-
A száradáshoz szükséges idő 20 °C / 50 % RH	36 óra	-
Hőmérséklet-tűrés száradás után	-30 °C-tól +80 °C-ig	-22 °F / +176 °F
Felviteli hőmérséklet (patron)	+5 °C-tól +30 °C-ig	+41 °F / +86 °F
Felviteli hőmérséklet (környezet és hordozó)	-5 °C-tól	23 °F
Oldószerek jelenléte	nem	-
Emicode (GEV vizsgálati eljárás)	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	A+	-
Szállítási hőmérséklet	-30 °C-tól +35 °C-ig	-22 °F / +95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+15 °C-tól +25 °C-ig	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 18 hónapig. Ellenőrizze a patronon feltüntetett lejárati időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Tartalmaz: CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Allergiás reakciót válthat ki; EUH210 Biztonsági adatlap igényelhető

Kódok és méretek

KÓD	tartalom [mL]	Ø8 mm-es csík kiadóssága [m]	tartalom [US fl oz]	Ø8 mm-es csík kiadóssága [ft]	változat	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	merev patron	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	puha patron	20



TELJES RENDSZER

A VAPOR IN GREEN 200 termékkel együtt környezetvédelmi szempontból fenntarthatóbb légzáró réteget képez.

TARTÓS | DIN 4108-11

A ragasztó megfelelt a DIN 4108-11 szabvány szerinti mesterséges öregítési teszt során, ez garantálja tartósságát.