

SUPERB GLUE

NAGY RUGALMASSÁGÚ RAGASZTÓ MEMBRÁNOK TÖMÍTÉSÉHEZ



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Oldószerektől és káros anyagoktól mentes, tartós tapadás és rugalmasság. Tárolása és használata alacsony hőmérsékleten is megengedett.

MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG

Összetétele biztosítja rugalmasságát és tapadását a száradás után is.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC átváltás
Szín (nedves)	világoskék	-
Szín (száraz)	átlátszó kék	-
Összetétel	modifikált akrilát-polimer disperzió	-
Sűrűség EN 542 +20 °C	kb. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Kiadósság Ø8 mm átmérőjű csík esetén (310 mL-es patron)	6,2 m	20.34 ft
Kiadósság Ø8 mm átmérőjű csík esetén (600 mL-es patron)	11,9 m	39.04 ft
Filmréteg kialakulásának ideje	tartósan tapadó	-
A száradáshoz szükséges idő 20 °C / 50 % RH	48 óra	-
Hőmérséklet-tűrés száradás után	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Felviteli hőmérséklet (patron)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Felviteli hőmérséklet (környezet)	-5 °C	23 °F
Felviteli hőmérséklet (hordozó)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Oldószerek jelenléte	nem	-
Emicode (GEV vizsgálati eljárás)	EC1 plus	-
Francia VOC besorolás	A+	-
Szállítási hőmérséklet	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Eltarthatóság ⁽²⁾	legfeljebb 24 hónap	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.

⁽²⁾Ellenőrizze a patronon feltüntetett lejárati időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Tartalmaz: CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Allergiás reakciót válthat ki; EUH210 Biztonsági adatlap igényelhető.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	változat	
SUPERBGLUE310	310	10.48	merev patron	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	puha patron	20

A RAGASZTÓ TULAJDONSÁGAI



TARTÓS TAPADÓKÉPESSÉG | DIN 4108-11

A DIN szabvány előírásai szerinti tesztekkel vizsgáltuk a ragasztót a rugalmas és tartós ragasztás biztosítása érdekében.

EMICODE EC1 PLUS

Speciális összetételének eredményeként a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja az egészségre káros kibocsátásokkal szemben.