

FIRE SEALING ACRYLIC

SIGILANT ACRILIC DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ LA FOC



SE POATE VOPSI

Sigilantul poate fi acoperit cu vopsea, folosind cele mai răspândite culori și vopsele pe bază de apă.

SECURITATE LA INCENDIU

Se poate folosi în aplicațiile ce se supun reglementărilor de protecție la incendiu, până la EI 240.



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Compoziție	-	pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă	-
Clasificare	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Densitate	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272.61 oz/gal
Randament pentru realizare îmbinare 10x10 mm	-	5,5 m	18.04 ft
Timp de maturare a suprafeței 23 °C	-	circa 30 min	-
Timp necesar pentru întărirea completă 23 °C / 50 %R	-	circa 10 zile	-
Duritate Shore A	EN ISO 868	cca 10	-
Alungire la rupere	DIN 53504	700%	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă B-s1,d0	-
Clasă de rezistență la foc	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
Emicode	procedură de testare GEV	EC1 plus	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Conținut de VOC	-	1,6% / 27 g/L	-
Temperatură de depozitare ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Termen de valabilitate ⁽³⁾	-	cel mult 24 luni	-

⁽¹⁾Sigilant nestructural pentru elemente de fațadă, pentru uz intern.

⁽²⁾Valabil pentru configurațiile testate.

⁽³⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și verificați termenul de valabilitate indicat pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH208 Conține CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reacții alergice.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	conținut [US fl oz]	culoare	versiune	
FIREACR550	550	18.60	alb	cartuș moale	20

■ DOMENII DE APLICARE



■ PRODUSE ASOCIATE



FLY SOFT
pag. 332



FIRE FOAM
pag. 118



BRUSH
pag. 327



VERSATIL

Capacitate bună de modelare, aderă și pe suporturile umede, nu curge și se netezește cu ușurință.

EMICODE EC1 PLUS

Certificat de organismul GEV sub aspectul emisiilor extrem de reduse de Compuși Organici Volatili.