

ECO GLUE

CLEI ADEZIV PENTRU SIGILAREA MEMBRANELOR, PE BAZĂ BIOLOGICĂ



ECOLOGIC

Amestecul conține circa 47% cărbune de proveniență biologică (conform standardului ASTM 6866), pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

EMICODE EC1 PLUS

Datorită formulei sale speciale, atinge cel mai înalt nivel de securitate sub aspectul emisiilor dăunătoare pentru sănătate.



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	conversie USC
Culoare (umezit/uscat)	alb-crem/bej	-
Densitate EN 542 +20 °C	cca. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Timp de formare a peliculei	permanent adeziv	-
Timp necesar pentru uscare 20 °C / 50 %RH	36 h	-
Rezistență termică după uscare	între -30 °C și +80 °C	între -22 °F și +176 °F
Temperatură de aplicare (cartuș)	între +5 °C și +30 °C	între +41 °F și +86 °F
Temperatură de aplicare (mediu și suport)	de la -5 °C	de la 23 °F
Prezență solvenți	nu	-
Emicode (procedură de testare GEV)	EC1 plus	-
Clasificare VOC Franța	A+	-
Temperatură de transport	-30 °C a +35 °C	-22 °F / +95 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	+15 °C a +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit timp de cel mult 18 luni. Verificați termenul de valabilitate, indicat pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Conține CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reacții alergice; EUH210 Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	randament cu cordon Ø8 mm [m]	conținut [US fl oz]	randament cu cordon Ø8 mm [ft]	versiune	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	cartuș tare	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	cartuș moale	20



SISTEM COMPLET

Împreună cu VAPOR IN GREEN 200 realizează un strat de etanșare la aer, mai sustenabil pentru mediul înconjurător.

REZISTENT ÎN TIMP | DIN 4108-11

Cleul a trecut testul de îmbătrânire artificială, conform standardului DIN 4108-11, drept garanție a rezistenței în timp.