

FLEXI BAND

UNIVERZALNI ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK Z MOČNIM OPRIJEMOM



UNIVERZALNO

Izjemen začetni oprijem in povečana moč oprijema na vseh površinah.

ZMOGLJIV

Zagotovljen dolgotrajen oprijem tudi na prašnih, poroznih ali vlažnih podlagah.

SESTAVA

opora
PE folija

lepilo
akrilna disperzija brez topil

ojačitev
ojačitvena poliestrska mrežica

lepilo
akrilna disperzija brez topil

ločevalni sloj
silikonski papir



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Skupna debelina	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Odpornost na trganje	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	20%	-
Oprijem	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Prehajanje vodne pare (Sd)	EN 1931	pribl. 45 m	-
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0.11 US perm	-
Odporna proti UV-žarkom	-	6 mesecev	-
Temperatura za vgradnjo	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Vsebnost VOC	-	23 µg/m ³	-
Emicode	preskusni postopek GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

PODROČJA UPORABE



IZBOR IZDELKOV



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



IZJEMNO NIZKE EMISIJE

Zaradi posebne formulacije akrilnega lepila trak dosega najvišje stopnje zaščite pred zdravju škodljivimi emisijami.

TUDI PRI NIZKIH TEMPERATURAH

Spoj carrier in lepila v akrilni disperziji je zasnovan tako, da zagotavlja dober oprijem tudi pri izjemno nizkih temperaturah.