

FRAME BAND

SAMORAZTEZNI TESNILNI TRAK ZA OKENSKE IN VRATNE OKVIRJE



NEPRODUŠNA

Zrako- in vodotesen, prekine morebitne zvočne mostove v spoju konstrukcija-stavbno pohištvo.

PRAKTIČEN

Zaradi lepilnega pasu je njegova vgradnja preprosta in brez potrebe po dodatnih lepilih.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Razvrstitev	DIN 18542	BG 1	-
Prepustnost za zrak (α)	EN 12114	$0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n)$	-
Termična prevodnost (λ)	EN 12667	$\leq 0,048 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$0.028 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Prehajanje vodne pare (S_d)	EN ISO 12572	v zaprtih prostorih: 25 m na prostem: 0,5 m	-
Odpornost na hud naliv	EN 1027	$\geq 1050 \text{ Pa}$	-
Združljivost z drugimi gradbenimi materiali	DIN 18542	v skladu z razredom BG 1	-
Odpornost na UV-žarke in slabo vreme	DIN 18542	v skladu z razredom BG 1	-
Razred odziva na ogenj	DIN 4102-1	razred B1	-
Zvočna izolacija špranj $R_{S,w}(\text{ift})$	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Toplotna odpornost	-	$-30 / +80 \text{ }^\circ\text{C}$	$-22 / +176 \text{ }^\circ\text{F}$
Temperatura za vgradnjo	-	$\geq +5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq +41 \text{ }^\circ\text{F}$
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	$+5 / +20 \text{ }^\circ\text{C}$	$+41 / +68 \text{ }^\circ\text{F}$
Emicode	preskusni postopek GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

KODE IN DIMENZIJE

KODA											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}	L	
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



STROKOVNA IZVEDBA

Ustreza predpisom EnEV in RAL, zagotavlja tudi učinkovito toplotno in zvočno zaščito.

VSESTRANSKI

Učinkovito zatesni vse vrste špranj od 2 do 10 mm, hkrati pa se zoperstavlja hudim nalivom.