

FIRE FOAM

TESNILNA PENA Z VELIKO POŽARNO ODPORNOSTJO



POŽARNA ODPORNOST EI 240

Preizkušena v primeru požara, da se zagotovi zaščita pred produkti zgorevanja in vročino do 240 minut.

CERTIFIKAT ETA

Etina pena, ki je preizkušena in potrjena s certifikatom ETA za zaščito pred ognjem in zatesnitev linearnih spojev in špranj.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	pretvorba USC
Sestava	-	Enokomponentni PU	-
Barva	-	rožnata	-
Po razširitvi	-	90 - 120 %	-
Čas, potreben za nastanek površinskega filma pri 20 °C / 65 %RH	FEICA TM1014	≤ 10 min	-
Čas do rezanja pri 23 °C / 50 %RH	-	≤ 40 min	-
Čas, potreben za popolno strditev pri 23 °C / 50 %RH	-	24 h	-
Toplotna prevodnost (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Dimenzijska stabilnost	-	≤ 3 %	-
Odziv na ogenj	DIN 4102-1	razred B1	-
	EN 13501-1	razred B-s1,d0	-
Razred požarne odpornosti ⁽¹⁾	EN 13501-2	EI240	-
Termična odpornost po strditvi	-	-30 / +80 °C	+50 / +176 °F
Temperatura za vgradnjo (okolica)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Temperatura za vgradnjo (podlaga)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Temperatura za vgradnjo (kartuša)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Francoska razvrstitev VOC	-	A+	-
Vsebnost VOC	-	0,12% - 158 g/L	-
Temperatura transporta	-	-20 °C / +30 °C	-4 / +86 °F
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+5 °C / +30 °C	+41 / +86 °F
Rok uporabnosti ⁽³⁾	-	do 18 mesecev	-

⁽¹⁾Za spoje širine 10 mm in 20 mm.

⁽²⁾Izdelek hranite v pokončnem položaju v suhem, zaprtem prostoru.

⁽³⁾Preverite rok uporabe, naveden na kartuši.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Resp. Sens. 1. Carc. 2. STOT RE 2. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Skin Sens. 1. STOT SE 3

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	izkoristek [L]	vsebina [US fl oz]	izkoristek [US gal]	kartuša	
FIREFOAM	750	42	25.36	11.1	aluminij	12

■ PODROČJA UPORABE



■ POVEZANI IZDELKI



FLY FOAM
str. 333



FOAM CLEANER
str. 333



FIRE SEALING
str.122 -124



NAJVEČJA UČINKOVITOST

Zaradi enakomerne celične strukture, dimenzijske stabilnosti in mehanskih lastnosti je izdelek idealen za izolacijo, tesnjenje in zapolnitve v vseh primerih, ko je potrebno izpolniti visoke zahteve glede protipožarne zaščite.