

# FIRE SEALING ACRYLIC

## AKRILNA TESNILNA MASA Z VELIKO POŽARNO ODPORNOSTJO



### PRIMERNA ZA BARVANJE

Tesnilno maso lahko prebarvate z najpogostejše uporabljenimi barvami na vodni osnovi.

### POŽARNA VARNOST

Lahko se uporablja v aplikacijah, za katere veljajo požarni predpisi do EI 240.



## TEHNIČNI PODATKI

| Lastnosti                                           | zakonodaja             | vrednost                                        | pretvorba USC |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Sestava                                             | -                      | na osnovi akrilnih polimerov v vodni disperziji | -             |
| Razvrstitev                                         | EN 15651-1             | F-INT <sup>(1)</sup>                            | -             |
| Navidezna gostota                                   | UNI 8490/2             | 1,70 g/mL                                       | 272.61 oz/gal |
| Izkoristek za izvedbo spoja 10x10 mm                | -                      | 5,5 m                                           | 18.04 ft      |
| Čas, potreben za površinsko povezovanje pri 23 °C   | -                      | pribl. 30 min                                   | -             |
| Čas, potreben za popolno strditev pri 23 °C / 50 %R | -                      | pribl. 10 dni                                   | -             |
| Trdota Shore A                                      | EN ISO 868             | 10 pribl.                                       | -             |
| Raztezek pri pretrgu                                | DIN 53504              | 700%                                            | -             |
| Odziv na ogenj                                      | EN 13501-1             | razred B-s1,d0                                  | -             |
| Razred požarne odpornosti                           | EN 13501-2             | EI240 <sup>(2)</sup>                            | -             |
| Emicode                                             | preskusni postopek GEV | EC1 plus                                        | -             |
| Francoska razvrstitev VOC                           | ISO 16000              | A+                                              | -             |
| Vsebnost VOC                                        | -                      | 1,6% / 27 g/L                                   | -             |
| Temperatura skladiščenja <sup>(3)</sup>             | -                      | +5 / +35 °C                                     | +41 / +95 °F  |
| Rok uporabnosti <sup>(3)</sup>                      | -                      | do 24 mesecev                                   | -             |

<sup>(1)</sup>Nestrukturna tesnilna masa za elemente fasade, za notranjo uporabo.

<sup>(2)</sup>Veljavno za preizkušene konfiguracije.

<sup>(3)</sup>Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do roka uporabe, natisnjenega na kartuši.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo. EUH208 Vsebuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

## KODE IN DIMENZIJE

| KODA       | vsebina<br>[mL] | vsebina<br>[US fl oz] | barva | verzija       |    |
|------------|-----------------|-----------------------|-------|---------------|----|
| FIREACR550 | 550             | 18.60                 | bela  | mehka kartuša | 20 |

## PODROČJA UPORABE



## POVEZANI IZDELKI



**FLY SOFT**  
str. 332



**FIRE FOAM**  
str. 118



**BRUSH**  
str. 327



### VSESTRANSKI

Dobra obdelovalnost, oprijema se tudi na vlažne podlage, ne kaplja in jo je preprosto izravnati.

### EMICODE EC1 PLUS

Certificat organa GEV glede zelo nizkih emisij hlapnih organskih spojin.