

ECO GLUE

LEPILO ZA ZATESNITEV MEMBRAN NA BIOLOŠKI OSNOVI



EKOLOŠKO

Mešanica vsebuje približno 47% ogljika na biološki osnovi (po ASTM 6866), kar je pomembno za večjo okoljsko trajnost.

EMICODE EC1 PLUS

Zaradi posebne formulacije dosega najvišjo raven varnosti glede zdravju škodljivih emisij.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	pretvorba USC
Barva (mokro/suho)	kremno bela/bež	-
Gostota po EN 542 +20 °C	pribl. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Čas nastanka filma	trajna lepilna moč	-
Čas, potreben za posušitev 20 °C / 50 %RH	36 h	-
Toplotna odpornost po sušenju	od -30 °C do +80 °C	od -22 °F do +176 °F
Temperatura za vgradnjo (kartuša)	od +5 °C do +30 °C	od +41 °F do +86 °F
Temperatura za vgradnjo (okolica in podlaga)	od -5 °C	od 23 °F
Prisotna topila	ne	-
Emicode (preskusni postopek GEV)	EC1 plus	-
Francoska razvrstitev VOC	A+	-
Temperatura transporta	-30 °C a +35 °C	-22 °F / +95 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	+15 °C a +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 18 mesecev. Preverite rok uporabe, natisnjen na kartuši.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Vsebuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Lahko povzroči alergijsko reakcijo; EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	izkoristek pri nanosu Ø8 mm [m]	vsebina [US fl oz]	izkoristek pri nanosu Ø8 mm [ft]	verzija	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	trda kartuša	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	mehka kartuša	20



CELOSTNI SISTEM

Skupaj z VAPOR IN GREEN 200 ustvari zrako-tesen sloj, ki je bolj trajnosten za okolje.

TRAJNOST | DIN 4108-11

Lepilo je uspešno prestalo preizkuse umetnega staranja po standardu DIN 4108-11, kar je jamstvo za njegovo dolgotrajno obstojnost.