

SUPERB GLUE

VISOKO ELASTIČNO LEPILO ZA TESNENJE MEMBRAN



ZMOGLJIV

Oprijem in elastičnost se na dolgi rok ne spreminjata; ne vsebuje topil ali zdravju škodljivih snovi. Skladiščenje in uporaba dovoljena pri nizkih temperaturah.

NAJVEČJA ELASTIČNOST

Formula je zasnovana tako, da zagotavlja elastičnost in oprijem tudi suhega izdelka.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	pretvorba USC
Barva (mokro)	svetlo modra	-
Barva (suho)	prosojno modra	-
Sestava	modificirana disperzija akrilata-polimera	-
Gostota po EN 542 +20 °C	pribl. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Izkoristek pri nanosu Ø8 mm (kartuša 310 mL)	6,2 m	20.34 ft
Izkoristek pri nanosu Ø8 mm (kartuša 600 mL)	11,9 m	39.04 ft
Čas nastanka filma	trajna lepilna moč	-
Čas, potreben za posušitev 20 °C / 50 %RH	48 ur	-
Toplotna odpornost po sušenju	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura za vgradnjo (kartuša)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Temperatura za vgradnjo (okolica)	-5 °C	23 °F
Temperatura za vgradnjo (podlaga)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Prisotna topila	ne	-
Emicode (preskusni postopek GEV)	EC1 plus	-
Francoska razvrstitev VOC	A+	-
Temperatura transporta	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Rok uporabnosti ⁽²⁾	do 24 mesecev	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

⁽²⁾Preverite rok uporabe, naveden na kartuši.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Vsebuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Lahko povzroči alergijsko reakcijo; EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	verzija	
SUPERBGLUE310	310	10.48	trda kartuša	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	mehka kartuša	20

■ LASTNOSTI LEPILA



TRAJNA LEPILNA MOČ | DIN 4108-11

Da se zagotovi elastično in dolgotrajno tesnjenje, je lepilo preizkušeno po metodah, ki jih predpisujejo standardi DIN.

EMICODE EC1 PLUS

Zaradi posebne formulacije dosega najvišjo raven varnosti glede zdravju škodljivih emisij.