

# SUPERB GLUE

## VISOKO ELASTIČNO LEPILO ZA TESNENJE MEMBRAN



### ZMOGLJIV

Oprijem in elastičnost se na dolgi rok ne spreminjata; ne vsebuje topil ali zdravju škodljivih snovi. Skladiščenje in uporaba dovoljena pri nizkih temperaturah.

### NAJVEČJA ELASTIČNOST

Formula je zasnovana tako, da zagotavlja elastičnost in oprijem tudi suhega izdelka.



## TEHNIČNI PODATKI

| Lastnosti                                    | vrednost                                  | pretvorba USC           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Barva (mokro)                                | svetlo modra                              | -                       |
| Barva (suho)                                 | prosojno modra                            | -                       |
| Sestava                                      | modificirana disperzija akrilata-polimera | -                       |
| Gostota po EN 542 +20 °C                     | pribl. 1,02 g/cm <sup>3</sup>             | 0.59 oz/in <sup>3</sup> |
| Izkoristek pri nanosu Ø8 mm (kartuša 310 mL) | 6,2 m                                     | 20.34 ft                |
| Izkoristek pri nanosu Ø8 mm (kartuša 600 mL) | 11,9 m                                    | 39.04 ft                |
| Čas nastanka filma                           | trajna lepilna moč                        | -                       |
| Čas, potreben za posušitev 20 °C / 50 %RH    | 48 ur                                     | -                       |
| Toplotna odpornost po sušenju                | -30 / +80 °C                              | -22 / +176 °F           |
| Temperatura za vgradnjo (kartuša)            | +5 / +30 °C                               | -13 / +86 °F            |
| Temperatura za vgradnjo (okolica)            | -5 °C                                     | 23 °F                   |
| Temperatura za vgradnjo (podlaga)            | +5 / +30 °C                               | -13 / +86 °F            |
| Prisotna topila                              | ne                                        | -                       |
| Emicode (preskusni postopek GEV)             | EC1 plus                                  | -                       |
| Francoska razvrstitev VOC                    | A+                                        | -                       |
| Temperatura transporta                       | -30 °C / +40 °C                           | -22 °F / +104 °F        |
| Temperatura skladiščenja <sup>(1)</sup>      | +5 °C / +25 °C                            | +41 °F / +77 °F         |
| Rok uporabnosti <sup>(2)</sup>               | do 24 mesecev                             | -                       |

<sup>(1)</sup>Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

<sup>(2)</sup>Preverite rok uporabe, naveden na kartuši.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Vsebuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Lahko povzroči alergijsko reakcijo; EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

## KODE IN DIMENZIJE

| KODA          | vsebina<br>[mL] | vsebina<br>[US fl oz] | verzija          |  |
|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERBGLUE310 | 310             | 10.48                 | trda<br>kartuša  | 20                                                                                    |
| SUPERBGLUE600 | 600             | 20.29                 | mehka<br>kartuša | 20                                                                                    |

## ■ LASTNOSTI LEPILA



### TRAJNA LEPILNA MOČ | DIN 4108-11

Da se zagotovi elastično in dolgotrajno tesnjenje, je lepilo preizkušeno po metodah, ki jih predpisujejo standardi DIN.

### EMICODE EC1 PLUS

Zaradi posebne formulacije dosega najvišjo raven varnosti glede zdravju škodljivih emisij.