

FLEXI BAND

UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ



UNIVERZÁLNÍ

Skvělá počáteční lepivost a vyšší přilnavost na jakémkoli povrchu.

ÚČINNÁ

Přilnavost zaručena v průběhu času i na zaprášených, porézních nebo vlhkých površích.

SLOŽENÍ

podpora
fólie z PE

lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel

výztuž
výztužná síť z polyesteru

lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel

separační vrstva
silikonovaný papír



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Celková tloušťka	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Odolnost proti protržení	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Rozpinací schopnost	DIN EN 14410	20%	-
Přilnavost	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	cca 45 m	-
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0.11 US perm	-
Odolnost vůči UV záření	-	6 měsíců	-
Teplota aplikace	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Tepelná odolnost	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Obsah VOC	-	23 µg/m ³	-
Emicode	zkušební postup GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Skladujte na suchém a krytém místě.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

OBLASTI POUŽITÍ



SORTIMENT



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



VELMI NÍZKÉ EMISE

Díky speciálnímu složení akrylového lepidla páska dosahuje největší úrovně bezpečnosti, pokud jde o zdraví škodlivé emise.

I ZA NÍZKÝCH TEPLOT

Spojení carrier a lepidla v akrylové disperzi je navrženo pro dobrou přilnavost i v případě extrémně nízkých teplot.