

SMART BAND

UNIVERZÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA S ODDĚLITELNÝM LINEREM

SPECIÁLNÍ LINER

Výrobek je vybaven jedinečnou separační fólií, kterou lze díky speciální úpravě na kterémkoli místě oddělit, aniž by bylo třeba předřezání - tak se přizpůsobí veškerým požadavkům spojených s pokládkou.

FLASHING TAPE

Splňuje všechny požadavky, aby mohla být klasifikována jako páska k utěsnění venkovních dveří nebo oken, přičemž zajišťuje maximální bezpečnost i v případě stojaté vody.

SLOŽENÍ

podpora
speciální fólie z PE

podpora
fólie z PE stabilizovaná vůči UV paprskům

lepidlo
akrylová disperze bez rozpouštědel

separační vrstva
fólie z PP usnadňující oddělení



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Tloušťka	-	0,24 mm	9.5 mil
Přilnavost k OSB	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Přilnavost k oceli	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Přilnavost k vinylu	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Přilnavost k překližce	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Přilnavost ke své povrchové úpravě	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Odolnost vůči tahu	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Prodloužení při přetržení	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Přenos vodní páry (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Odolnost proti UV záření	-	12 měsíců	-
Těsnost při prudkém dešti	-	vyhovující	-
Teplota aplikace	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Tepelná odolnost	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Skladovací teplota	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Aby mohla být změřena přilnavost, bylo nutné zamezit prodloužení nanesením další pásky na podklad.
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4

OBLASTI POUŽITÍ



SORTIMENT



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



ODOLNÁ PROTI PRODĚRAVĚNÍ

Díky speciálnímu složení podkladu a vysoké deformovatelnosti je zvláště odolná vůči roztržení a mechanické námaze.

SMART

Jedinečná a extrémně univerzální páska. Díky líneru, který usnadňuje oddělení, stačí k uspokojení jakéhokoli konstrukčního požadavku přijmout jen několik opatření.

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

UTĚSNĚNÍ OTVORU PRO OKNO



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

