

FIRE SEALING ACRYLIC

AKRYLOVÝ TĚSNICÍ PROSTŘEDEK S VYSOKOU
ODOLNOSTÍ VŮČI OHNI



LAKOVATELNÝ

Těsnicí prostředek lze pokrýt nejběžnějšími nátěry a laky na bázi vody.

PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Lze jej aplikovat i u použití, na něž se vztahují protipožární právní předpisy, až do EI 240.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Složení	-	na bázi akrylových polymerů ve vodní disperzi	-
Klasifikace	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Objemová hmotnost	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272.61 oz/gal
Pokrytí při realizaci spoje 10x10 mm	-	5,5 m	18.04 ft
Doba povrchového síkování při 23 °C	-	cca 30 min	-
Doba nutná k úplnému ztvrdnutí při 23 °C / 50% RH	-	cca 10 dní	-
Tvrdost Shore A	EN ISO 868	10 ca.	-
Prodloužení při přetržení	DIN 53504	700%	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída B-s1,d0	-
Třída odolnosti vůči ohni	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
Emicode	zkusební postup GEV	EC1 plus	-
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Obsah VOC	-	1,6% / 27 g/L	-
Skladovací teplota ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Upotřebitelnost ⁽³⁾	-	až 24 měsíců	-

⁽¹⁾Nekonstrukční těsnicí prvek pro prvky fasády k vnitřnímu použití.

⁽²⁾Platí pro testované konfigurace.

⁽³⁾Výrobek skladujte na suchém místě a zkontrolujte datum vypršení životnosti uvedené na kartuši.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Na požádání k dispozici bezpečnostní list. EUH208 obsahuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Může vyvolat alergickou reakci.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	objem [US fl oz]	barva	verze	
FIREACR550	550	18.60	bílá	měkká kartuše	20

OBLASTI POUŽITÍ



SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



FLY SOFT
str. 332



FIRE FOAM
str. 118



BRUSH
str. 327



VÍCEÚČELOVÝ

Dobrá zpracovatelnost, přilne i na vlhké podklady, nelepí a snadno se zhlazuje.

EMICODE EC1 PLUS

Certifikován institutem GEV, pokud jde o velmi nízké emise těkavých organických sloučenin.