

SUPERB GLUE

VYSOCE PRUŽNÉ LEPIDLO K UTĚSNĚNÍ MEMBRÁN



ÚČINNÉ

Přilnavost a elasticita stabilní v čase, bez rozpouštědel nebo škodlivých látek. Skladování a použití je povoleno při nízkých teplotách.

MAXIMÁLNÍ ELASTICITA

Složení navržené k zajištění elasticity a přilnavosti i po osušení.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	konverze USC
Barva (za mokra)	světle modrá	-
Barva (za sucha)	průhledná modrá	-
Složení	modifikovaná akrylátová polymerová disperze	-
Hustota podle EN 542 při +20 °C	cca 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Výtěžnost s pramencem o Ø8 mm (kartuše 310 mL)	6,2 m	20.34 ft
Výtěžnost s pramencem o Ø8 mm (kartuše 600 mL)	11,9 m	39.04 ft
Doba vytvoření filmu	stále přilnavé	-
Doba nutná k zaschnutí při 20 °C / 50% RH	48 hodin	-
Tepelná odolnost po vysušení	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Teplota aplikace (kartuše)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Teplota aplikací (okolní)	-5 °C	23 °F
Teplota aplikací (podklad)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
S rozpouštědly	ne	-
Emicode (zkušební postup GEV)	EC1 plus	-
Francouzská klasifikace VOC	A+	-
Teplota při přepravě	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Uchovatelnost ⁽²⁾	až 24 měsíců	-

⁽¹⁾Skladujte na suchém a krytém místě.

⁽²⁾Zkontrolujte datum vypršení životnosti uvedené na kartuši.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 obsahuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Může způsobit alergickou reakci; EUH210 Bezpečnostní list k dispozici na požádání.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	objem [US fl oz]	verze	
SUPERBGLUE310	310	10.48	pevná kartuše	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	měkká kartuše	20

■ VLASTNOSTI LEPIDLA



STÁLÁ PŘILNAVOST | DIN 4108-11

Prostřednictvím testů stanovených normou DIN je lepidlo testováno pro zajištění pružného utěsnění trvanlivého v čase.

EMICODE EC1 PLUS

Díky speciálnímu složení dosahuje největší úrovně bezpečnosti proti zdraví škodlivým emisím.