

FIRE SEALING ACRYLIC

USZCZELNIACZ AKRYLOWY O DUŻEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA

Uszczelniacz może być malowany najczęściej stosowanymi farbami i lakierami wodorozcieńczalnymi.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Może być stosowany w zastosowaniach podlegających przepisom przeciwpożarowym do EI 240.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Skład	-	na bazie polimerów akrylowych w dyspersji wodnej	-
Klasyfikacja	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Masa właściwa	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272.61 oz/gal
Wydajność na użytek wykonania złącza 10x10 mm	-	5,5 m	18.04 ft
Czas sieciowania powierzchniowego 23 °C	-	ok. 30 min	-
Czas niezbędny do całkowitego stwardnienia 23 °C / 50 %R	-	ok. 10 dni	-
Twardość Shore A	EN ISO 868	ok. 10	-
Rozciąganie przy zerwaniu	DIN 53504	700%	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa B-s1,d0	-
Klasa odporności ogniowej	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
Emicode	procedura testowa GEV	EC1 plus	-
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Zawartość VOC	-	1,6% / 27 g/L	-
Temperatura składowania ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Termin ważności ⁽³⁾	-	do 24 miesięcy	-

⁽¹⁾Uszczelniacz niekonstrukcyjny do elementów fasadowych, do stosowania wewnątrz budynków.

⁽²⁾Dotyczy przebadanych konfiguracji.

⁽³⁾Produkt przechowywać w suchym miejscu, sprawdzając datę ważności podaną na kartuszu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. EUH208 Zawiera CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Może powodować reakcję alergiczną.

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	zawartość [US fl oz]	kolor	wersja	
FIREACR550	550	18.60	biały	kartusz miękki	20

ZAKRES ZASTOSOWANIA



PRODUKTY POWIĄZANE



FLY SOFT
str. 332



FIRE FOAM
str. 118



BRUSH
str. 327



WSZECHSTRONNOŚĆ

Dobra obrabialność, przylega nawet do podłoży wilgotnych, nie przesuwają się i łatwo daje się wygładzać.

EMICODE EC1 PLUS

Certyfikowany przez jednostkę GEV w zakresie bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych.