

ECO GLUE

KLEJ DO USZCZELNIANIA MEMBRAN NA BAZIE BIOLOGICZNEJ



EKOLOGICZNY

Mieszanka zawiera około 47% węgla na bazie biologicznej (zgodnie z ASTM 6866), co zapewnia większą równowagę ekologiczną

EMICODE EC1 PLUS

Dzięki specjalnej formule zapewnia najwyższy poziom ochrony przed szkodliwą dla zdrowia emisją



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	konwersja USC
Kolor (mokry/suchy)	biały kremowy/beżowy	-
Gęstość EN 542 +20 °C	ok. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Czas tworzenia błony	trwale klejący	-
Czas niezbędny do wyschnięcia 20 °C / 50 %RH	36 h	-
Odporność termiczna po wyschnięciu	od -30 °C do +80 °C	od -22 °F do +176 °F
Temperatura nakładania (kartusz)	od +5 °C do +30 °C	od +41 °F do +86 °F
Temperatura nakładania (otoczenie i podłoże)	od -5 °C	od 23 °F
Obecność rozpuszczalników	nie	-
Emicode (procedura testowa GEV)	EC1 plus	-
Francuska klasyfikacja VOC	A+	-
Temperatura transportu	-30 °C do +35 °C	-22 °F / +95 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	+15 °C do +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, oświetlonym miejscu przez maksymalnie 18 miesięcy. Sprawdzić datę ważności, podaną na kartuszu. Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Zawiera CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Może powodować reakcję alergiczną; EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	wydajność przy ściegu Ø8 mm [m]	zawartość [US fl oz]	wydajność przy ściegu Ø8 mm [ft]	wersja	
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	kartusz sztywny	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	kartusz miękki	20



KOMPLETNY SYSTEM

Razem z VAPOR IN GREEN 200 tworzy bardziej ekologiczną warstwę hermetyczną.

TRWAŁOŚĆ | DIN 4108-11

Klej przeszedł pomyślnie test sztucznego starzenia zgodnie z normą DIN 4108-11, co gwarantuje jego trwałość.