

SUPERB GLUE

KLEJ O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI DO USZCZELNIANIA MEMBRAN



WYDAJNOŚĆ

Stabilna kleistość i elastyczność wraz z upływem czasu, bez rozpuszczalników ani szkodliwych substancji. Przechowywanie i stosowanie dozwolone w niskich temperaturach.

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ

Formuła opracowana w celu zapewnienia elastyczności i przyczepności nawet po wyschnięciu.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	konwersja USC
Kolor (mokry)	jasnoniebieski	-
Kolor (suchy)	niebieski przezroczysty	-
Skład	dyspersja akrylanowo-polimerowa zmodyfikowana	-
Gęstość EN 542 +20 °C	ok. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Wydajność przy ściegu Ø8 mm (kartyusz 310 mL)	6,2 m	20.34 ft
Wydajność przy ściegu Ø8 mm (kartyusz 600 mL)	11,9 m	39.04 ft
Czas tworzenia błony	trwale klejący	-
Czas niezbędny do wyschnięcia 20 °C / 50 %RH	48 godziny	-
Odporność termiczna po wyschnięciu	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura nakładania (kartyusz)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Temperatura nakładania (otoczenie)	-5 °C	23 °F
Temperatura nakładania (podłoże)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Obecność rozpuszczalników	nie	-
Emicode (procedura testowa GEV)	EC1 plus	-
Francuska klasyfikacja VOC	A+	-
Temperatura transportu	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Czas przechowywania ⁽²⁾	do 24 miesięcy	-

⁽¹⁾Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu.

⁽²⁾Sprawdzić datę ważności, podaną na kartuszu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Zawiera CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Może powodować reakcję alergiczną; EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	zawartość [US fl oz]	wersja	
SUPERBGLUE310	310	10.48	kartyusz sztywny	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	kartyusz miękki	20

■ WŁAŚCIWOŚCI KLEJU



TRWAŁA PRZYCZEPNOŚĆ | DIN 4108-11

Klej jest testowany pod kątem elastycznego i długotrwałego uszczelnienia, zgodnie z normami DIN.

EMICODE EC1 PLUS

Dzięki specjalnej formule zapewnia najwyższy poziom ochrony przed szkodliwą dla zdrowia emisją.