

FLEXI BAND



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΉ ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ



ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξαιρετική πρόσφυση και δύναμη συγκόλλησης σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

Εγγυημένη συγκόλληση με την πάροδο του χρόνου και σε σκονισμένες επιφάνειες, πορώδεις ή υγρές.

ΣΥΝΘΕΣΗ

υποστήριγμα
μεμβράνη PE

κόλλα
ακρυλικό χωρίς διαλύτες

οπλισμός
πλέγμα ενίσχυσης από πολυεστέρα

κόλλα
ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση
χαρτί σιλικόνης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Αντίσταση στο σχίσμο	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 14410	20%	-
Πρόσφυση	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	περ. 45 m	-
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0.11 US perm	-
Αντοχή σε ακτίνες UV	-	6 μήνες	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Περιεκτικότητα σε VOC	-	23 µg/m ³	-
Emicode	διαδικασία δοκιμής GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο.
Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	liner	B	L	liner	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



FLEXI60



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Χάρη στην ειδική σύνθεση ακρυλικής κόλλας, η ταινία επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για την υγεία των ανθρώπων, έναντι επιβλαβών υλικών.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Η σύνδεση μεταξύ φέρουσας και ακρυλικής κόλλας διασποράς έχει σχεδιαστεί για καλή πρόσφυση ακόμα και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.