

FIRE SEALING ACRYLIC

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ



ΒΑΦΟΜΕΝΟ

Το στεγανωτικό μπορεί να επιστρωθεί με τα συνηθέστερα υδατοχρώματα και βερνίκια.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρυθμιζόμενες εφαρμογές πρόληψη πυρκαγιάς έως EI 240.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Συνθεση	-	με βάση ακρυλικά πολυμερή σε υδατική διασπορά	-
Ταξινόμηση	EN 15651-1	F-INT ⁽¹⁾	-
Όγκος μάζας	UNI 8490/2	1,70 g/mL	272.61 oz/gal
Απόδοση για αρμοκατασκευή 10x10 mm	-	5,5 m	18.04 ft
Χρόνος διασταυρούμενης σύνδεσης επιφανείας 23 °C	-	περ. 30 min	-
Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη σκλήρυνση 23 °C / 50 %R	-	περίπου 10 ημέρες	-
Σκληρότητα Shore A	EN ISO 868	10 περίπου	-
Επιμήκυνση σε θραύση	DIN 53504	700%	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία B-s1,d0	-
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά	EN 13501-2	EI240 ⁽²⁾	-
Emicode	διαδικασία δοκιμής GEV	EC1 plus	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Περιεκτικότητα σε VOC	-	1,6% / 27 g/L	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽³⁾	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Λήξη ⁽³⁾	-	έως 24 μήνες	-

⁽¹⁾ Μη δομικό στεγανωτικό για στοιχεία πρόσοψης, για εσωτερικές χρήσεις.

⁽²⁾ Ισχύει για δοκιμασμένες διαμορφώσεις.

⁽³⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό μέρος και ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας EUH210 διατίθεται κατόπιν αιτήματος. EUH208 Περιέχει CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	χρώμα	έκδοση	
FIREACR550	550	18.60	λευκό	μαλακό φυσίγγιο	20

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



FLY SOFT
σελ. 332



FIRE FOAM
σελ. 118



BRUSH
σελ. 327



ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Εύκολο στην εγκατάσταση, επίσης, προσκολλάται σε υγρά στηρίγματα, δεν στάζει και λειαίνει εύκολα.

EMICODE EC1 PLUS

Πιστοποιημένο από το σώμα GEV όσον αφορά τις πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.