

ECO GLUE

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Το μείγμα περιέχει περίπου 47 % άνθρακα σε βιολογική βάση (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 6866), για μεγαλύτερη περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

EMICODE EC1 PLUS

Χάρη στην ειδική της σύνθεση, επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά τις εκπομπές που είναι επιβλαβείς για την υγεία.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	μετατροπή USC
Χρώμα (υγρό/ξηρό)	λευκό κρεμ/μπεζ	-
Πυκνότητα EN 542 +20 °C	περ. 1,15 g/cm ³	0.67 oz/in ³
Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης	μονίμως συγκολλητικό	-
Χρόνος που απαιτείται για την ξήρανση 20 °C / 50 %RH	36 ώρ	-
Θερμική αντοχή μετά το στέγνωμα	από -30 °C έως +80 °C	από -22 °F έως +176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (φύσιγγα)	από +5 °C έως +30 °C	από +41 °F έως +86 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (περιβάλλον και υποστήριξη)	από -5 °C	από 23 °F
Παρουσία διαλυτών	οχι	-
Emicode (διαδικασία δοκιμής GEV)	EC1 plus	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	A+	-
Θερμοκρασία μεταφοράς	-30 °C έως +35 °C	-22 °F / +95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	+15 °C έως +25 °C	+59 °F / +77 °F

⁽¹⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, καλυμμένο χώρο για έως 18 μήνες. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 10.

ΕUH208 Περιέχει CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. EUH210 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο	απόδοση καλωδίου Ø8 mm	περιεχόμενο	απόδοση καλωδίου Ø8 mm	έκδοση	
	[mL]	[m]	[US fl oz]	[ft]		
ECOGLUE310	310	6,2	10.48	20	άκαμπτο φυσίγγιο	20
ECOGLUE600	600	11,9	20.29	39	μαλακό φυσίγγιο	20



ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μαζί με το VAPOR IN GREEN 200 δημιουργεί ένα πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο στρώμα αεροστεγανότητας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ | DIN 4108-11

Η κόλλα έχει περάσει με επιτυχία το τεστ τεχνητής γήρανσης σύμφωνα με το DIN 4108-11, για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα με την πάροδο του χρόνου.