

SUPERB GLUE



Κ'ΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

Σταθερή πρόσφυση και ελαστικότητα με την πάροδο του χρόνου, χωρίς διαλύτες ή επιβλαβείς ουσίες. Αποθήκευση και χρήση επιτρέπονται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Φόρμουλα σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει ελαστικότητα και πρόσφυση ακόμα και μετά το στέγνωμα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	μετατροπή USC
Χρώμα (υγρό)	ανοιχτό μπλε	-
Χρώμα (ξηρό)	διαφανές μπλε	-
Συνθεση	τροποποιημένη διασπορά ακρυλικού πολυμερούς	-
Πυκνότητα EN 542 +20 °C	περ. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Απόδοση με κορδόνι Ø8 mm (φύσιγγα 310 ml)	6,2 m	20.34 ft
Απόδοση με κορδόνι Ø8 mm (φύσιγγα 600 ml)	11,9 m	39.04 ft
Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης	μονίμως συγκολλητικό	-
Χρόνος που απαιτείται για την ξήρανση 20 °C / 50 %RH	48 ώρες	-
Θερμική αντοχή μετά το στέγνωμα	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (φύσιγγα)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (περιβάλλον)	-5 °C	23 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (υποστήριγμα)	+5 / +30 °C	-13 / +86 °F
Παρουσία διαλυτών	οχι	-
Emicode (διαδικασία δοκιμής GEV)	EC1 plus	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	A+	-
Θερμοκρασία μεταφοράς	-30 °C / +40 °C	-22 °F / +104 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	+5 °C / +25 °C	+41 °F / +77 °F
Αποθήκευση ⁽²⁾	έως 24 μήνες	-

⁽¹⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο.

⁽²⁾ Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΕUH208 Περιέχει CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. EUH210 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	έκδοση	
SUPERBGLUE310	310	10.48	άκαμπτο φυσίγγιο	20
SUPERBGLUE600	600	20.29	μαλακό φυσίγγιο	20

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΛΛΑΣ



ΜΟΝΙΜΗ ΚΟΛΛΑ | DIN 4108-11

Η κολλα έχει δοκιμαστεί μέσω DIN, για την ελαστικότητά της και την ανθεκτική της στεγανοποίηση.

EMICODE EC1 PLUS

Χάρη στην ειδική της σύνθεση, επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τις εκπομπές που είναι επιβλαβείς για την υγεία.