

FIRE FOAM

ГЕРМЕТИК С ВЫСОКОЙ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ EI 240

Пена прошла все необходимые испытания и обеспечивает защиту от тепла и дыма при пожаре до 240 минут.

СЕРТИФИКАТ ETA

Единственная пена, испытанная и сертифицированная ETA на пожаро-безопасности и способность уплотнять линейные трещины и стыки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Структура	-	Монокомпонентный полиуретан	-
Цвет	-	розовый	-
Вторичное расширение	-	90 - 120 %	-
Температура пленкообразования 20 °C / 65% отн.вл.	FEICA TM1014	≤ 10 мин	-
Время резки 23 °C / 50% отн.вл.	-	≤ 40 мин	-
Время до полного высыхания 23 °C / 50% отн.вл.	-	24 ч	-
Теплопроводность (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Стабильность размеров	-	≥ 3 %	-
Класс пожарной опасности	DIN 4102-1	класс B1	-
	EN 13501-1	класс B-s1,d0	-
Класс огнестойкости ⁽¹⁾	EN 13501-2	EI240	-
Термостойкость после высыхания	-	-30 / +80 °C	+50 / +176 °F
Рабочая температура (окружающая)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Температура нанесения (основания)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Температура нанесения (тубы)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Французская классификация VOC	-	A+	-
Содержание VOC	-	0,12% - 158 g/L	-
Температура транспортировки	-	-20 °C / +30 °C	-4 / +86 °F
Температура хранения ⁽²⁾	-	+5 °C / +30 °C	+41 / +86 °F
Срок хранения ⁽³⁾	-	до 18 месяцев	-

⁽¹⁾Для швов шириной 10 и 20 мм.

⁽²⁾Материал должен храниться в вертикальном положении в сухом закрытом помещении.

⁽³⁾Срок годности указан на тубе.

Классификация отходов (2014/955/EC): 16 05 04.

Aerosol 1. Resp. Sens. 1. Carc. 2. STOT RE 2. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Skin Sens. 1. STOT SE 3

Артикулы и размеры

Арт. №	содержимое	расход	содержимое	расход	флакон	
	[мл]	[L]	[US fl oz]	[US gal]		
FIREFOAM	750	42	25.36	11.1	алюминий	12

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



■ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



FLY FOAM
стр. 333



FOAM CLEANER
стр. 333



FIRE SEALING
стр. 122 -124



МАКСИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однородная пористая структура, стабильность размеров и механические характеристики делают продукт идеальным для изоляции, заделки и заполнения щелей и стыков во всех ситуациях, где требуются повышенные противопожарные свойства.