

# FIRE SEALING ACRYLIC

## АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК С ВЫСОКОЙ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ



### СПОСОБНОСТЬ ОКРАШИВАТЬСЯ

Герметик может окрашиваться самыми распространенными в строительстве видами лакокрасочных материалов.

### ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Может использоваться в самых требовательных приложениях огнестойкость вплоть до EI 240.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства                                       | стандарт          | значение                                       | В брит. ед. изм. (USC) |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Структура                                      | -                 | на основе водной дисперсии акриловых полимеров | -                      |
| Классификация                                  | EN 15651-1        | F-INT <sup>(1)</sup>                           | -                      |
| Плотность                                      | UNI 8490/2        | 1,70 g/mL                                      | 272.61 oz/gal          |
| Расход на стык размером 10×10 мм               | -                 | 5,5 м                                          | 18.04 ft               |
| Время высыхания до отлипа 23 °C                | -                 | ок. 30 мин.                                    | -                      |
| Время до полного высыхания 23 °C / 50% отн.вл. | -                 | ок. 10 gg                                      | -                      |
| Твердость по Шору А                            | EN ISO 868        | 10 ок.                                         | -                      |
| Удлинение при разрыве                          | DIN 53504         | 700%                                           | -                      |
| Класс пожарной опасности                       | EN 13501-1        | класс B-s1,d0                                  | -                      |
| Класс огнестойкости                            | EN 13501-2        | EI240 <sup>(2)</sup>                           | -                      |
| Emicode                                        | классификация GEV | EC1 plus                                       | -                      |
| Французская классификация VOC                  | ISO 16000         | A+                                             | -                      |
| Содержание VOC                                 | -                 | 1,6% / 27 g/L                                  | -                      |
| Температура хранения <sup>(3)</sup>            | -                 | +5 / +35 °C                                    | +41 / +95 °F           |
| Срок годности <sup>(3)</sup>                   | -                 | до 24 месяцев                                  | -                      |

<sup>(1)</sup>Герметик для ненесущих конструкций, для фасадных элементов, для внутреннего применения.

<sup>(2)</sup>Только для испытанных конфигураций.

<sup>(3)</sup>Материал должен храниться в сухом помещении. Срок годности указан на тубе.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

EUN210 Паспорт безопасности доступен по запросу. EUN208 Содержит CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Может вызывать аллергическую реакцию.

## АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

| АРТ. N°    | содержимое<br>[мл] | содержимое<br>[US fl oz] | цвет  | исполнение  |    |
|------------|--------------------|--------------------------|-------|-------------|----|
| FIREACR550 | 550                | 18.60                    | белый | мягкая туба | 20 |

## ■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



## ■ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



**FLY SOFT**  
стр. 332



**FIRE FOAM**  
стр. 118



**BRUSH**  
стр. 327



### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Превосходная обрабатываемость, адгезия к влажным основаниям, не течет и легко разглаживается.

### EMICODE EC1 PLUS

Чрезвычайно низкое выделение летучих органических веществ подтверждено сертификатом GEV.